

Conseil professionnel pour les processeurs

## **Bouleau**

Suggestions de traitement



### **Pour meubles :**

Pré-ponçage : Progressif jusqu'au grain 240.

Traitement : Surface mate à satinée :

Apprêt : Huile parquet KOIMOS N° 277-204 (Blanc)

Finition : Huile Parquet KOIMOS N° 277-002 (Incolore)

Surfaces semi-brillante à brillante :

Apprêt : Huile dure universelle KUNOS N° 244-204 (Blanc)

Finition : Huile dure universelle KUNOS N° 244-002 (Incolore)

### **Pour planchers :**

Pré-ponçage : Progressif et soigneux jusqu'au grain 180 (maille abrasive).

Traitement : Surface mate à satinée :

Apprêt : Huile parquet KOIMOS N° 277-204 (Blanc)

Finition : Huile Parquet KOIMOS N° 277-002 (Incolore)

Surface semi-brillante à brillante :

Apprêt : Huile dure universelle KUNOS N° 244-204 (Blanc)

Finition : 2 couches avec l'Huile dure universelle KUNOS N° 244-002 (Incolore)

### **D'autres indications :**

La coloration des plaques multiplexes en bouleau est possible avec l'Hydrocire décorative BODIOS N° 340 sur de petites surfaces et sur de plus grandes surfaces avec la Lasure meubles DARIX N° 297 ou la Lasure bois KALDET N° 270. Les couleurs KALDET apparaissent plus intenses sur l'épinette que sur le bouleau. S'il vous plaît faire des tests préalables.

### **Informations générales :**

Couleur / structure : Bois blanc jaunâtre à jaune rougeâtre avec des pores fins à moyens qui sont dispersés et souvent disposés en paires.

Si on applique d'huile incolore sans apprêt approprié, le jaunissement se produit très fortement. Utilisez donc un apprêt avec de l'huile blanche, par exemple l'Huile dure universelle N° 244-204 (Blanc).

Veillez également prendre note de nos fiches techniques : [www.livos.de](http://www.livos.de)

N° de commande 1210-1-11F, Août 2011

**LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt/Emern • Tel. +49 58 25 / 88 - 0 • Fax 88 60 • [www.livos.de](http://www.livos.de) • [info@livos.de](mailto:info@livos.de)**