

Fiche technique

Bouche-pores ANAVO N° 628

Destination	Enduit bouche-pores lissant pour le bois massif, le contreplaqué et le bois lamellé-collé en intérieur. Convient aussi au rebouchage de fissures et trous.
Caractéristiques	Bouche les pores du bois. Facile à appliquer, bon pouvoir masquant, très bonne élasticité, facile à poncer.
Composition complète	Eau, craie, talc, composants isoaliphatiques, blanc de titane, caséine, méthylcellulose et ester de résine naturelle.
Teinte	Blanc.
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Application	Appliquer à la petite spatule plastique, au pinceau à longs poils ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 12° C.
Rendement	Variable selon la nature du support. A titre indicatif : env. 100g / m ² . Faire un essai préalable pour déterminer le rendement.
Nettoyage	Immédiatement après l'emploi, nettoyer le matériel à l'eau chaude puis au Diluant KIROS N° 710.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: en application pour boucher les pores de certaines essences, env. 30 à 60 minutes ; en application en plus forte épaisseur sur toute une surface, jusqu'à 24 heures.
Densité	1,39 g / ml environ.
Précautions d'emploi	P102 À conserver hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,45 kg; 1,5 kg.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

Conseils d'application

Bouche-pores ANAVO N° 628

Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15% pour les résineux et inférieure à 12% pour les feuillus et bois exotiques) résistant, propre, dépoussiéré, exempt de graisse et de résine. Avant de réutiliser le produit entamé, enlever la peau et bien remuer.
Application	Pour boucher les pores grossiers de certaines essences, appliquer le Bouche-pores ANAVO N° 628 avec une petite spatule et tirer finement. Pour garnir une surface en bois avec du Bouche-pores ANAVO N° 628, utiliser un pinceau à longs poils et lisser immédiatement à la petite spatule en plastique. En cas d'application du Bouche-pores ANAVO N° 628 au pistolet, diluer avec 15% d'eau et appliquer à haute pression (buse de 1,8 mm).
Conseils d'utilisation	En finition, utiliser la Laque VINDO N° 629 ou la Laque mate CANTO N° 692. Après l'emploi, lisser le reste de Bouche-pores dans le pot et le recouvrir d'une feuille de plastique. Bien refermer le pot. Après le séchage à cœur de la surface enduite de Bouche-pores ANAVO N° 628, celle-ci peut être égrenée au papier abrasif, grain de 150 à 400. Veiller à n'exercer qu'une légère pression en égrenant.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Mai 2024