



Fiche technique

Huile blanche KOIMOS N° 1710

Destination	En intérieur, pour tous les bois massifs clairs, tels que érable ou bouleau. Ne convient pas aux sols.
Caractéristiques	Effet lasuré (blanc). Aspect satiné après la 1ère couche, satiné brillant après la 2ème ou 3ème couche.
Composition complète	Composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, ester d'huile de tournesol et de résine naturelle, huile de ricin, cire micronisée, savon de zinc, dioxyde de titane, huile de lin, acide silicique, sucre aminé déshydraté et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).
Teintes	204 Blanc
Préparation	Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), stable, absorbant, exempt de toute résine et dépourvu de poussière.
Application	Enlever la peau qui a pu se former. Bien remuer. Faire un essai préalable. Appliquer rapidement, uniformément et en couche mince au rouleau ou au pinceau. Au bout de 5 à 10 minutes, étaler les éventuelles accumulations de pigments dans le sens des fibres du bois. Selon le degré de blanc souhaité, appliquer 1 à 3 couches. Pour augmenter la résistance, l'Emulsion protectrice DRYADEN N° 571 peut être appliquée après séchage.
Rendement	Faire un essai pour déterminer le rendement. Selon le pouvoir absorbant du support et l'essence, environ 140 m ² pour 2,5 litres, soit 17,86 ml / m ² .
Nettoyage	Nettoyer immédiatement le matériel au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 ou au Diluant SVALOS N° 222.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 16-24 heures par couche. En cas de températures plus élevées, les délais de séchage sont plus courts et il faut faire pénétrer plus tôt l'excédent en polissant la surface. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.
Densité	Environ 0,91 g / ml.
Précautions d'emploi	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières de ponçage, etc. encore imbibés d'Huile blanche KOIMOS N° 1710 non durcie, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable. P102 À conserver hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : se rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. Les produits entamés réagissent avec l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une nouvelle version. La dernière version est disponible en ligne sur : www.livos.fr
Cette Fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Juillet 2026

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt OT Emern • Tél. +49 58 25 / 88 - 0 • Fax 88 60 • www.livos.de • info@livos.de