

Fiche technique

Apprêt anti-PCP BASKO N° 724

Destination	En intérieur, pour les surfaces contaminées par les PCP (recommandé à partir de 500 mg/kg), telles que le bois et les matériaux à base de bois. Ne convient pas aux fenêtres, aux sols, aux escaliers, aux endroits humides.
Caractéristiques	Apprêt alcalin. Provoque une conversion chimique partielle du PCP dans le sol et réduit le dégazage continu. L'effet doit être complété par l'application de la Laque de blocage BASKO N°730 (qualité professionnelle – 2 couches) ou de la Laque de blocage BASKO N° 740 (3 couches).
Composition complète	Eau, silicates alcalins, savon de gomme laque alcalin, polysaccharide, résine de mélèze et éthanol.
Teinte	Incolore
Application	Remuer bien. Au pinceau ou par pulvérisation.
Rendement	Faire un essai préalable pour déterminer le rendement exact. Env. 8 à 14 m ² au litre non dilué par couche, soit 91 ml / m ² . Variable selon la structure et le pouvoir absorbant du support.
Temps de séchage	Sèche rapidement, recouvrable au bout d'env. 24 heures.
Densité	1,08 g/ml.
Précautions d'emploi	<p>H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions administratives locales. EUH208 Contient de l'extrait de mélèze. Peut déclencher une réaction allergique.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,5 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient entamé après l'emploi.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.



Danger

Conseils d'application

Apprêt anti-PCP BASKO N°724

Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 20%), résistant, propre, exempt de graisse et de poussière. Enlever toutes les couches de cire ou des anciennes peintures saponifiables, par exemple avec le Décapant TAKETI N° 554. Faire un essai préalable. Enlever des joints en caoutchouc et des silicones ou couvrir avec Ruban de masquage.
Mode d'application	Remuer bien. Ne pas utiliser de pinceaux aux poils naturels. Pour la pulvérisation, diluer avec 10% de l'eau: Pression de pulvérisation en bar: 3 - 4 bar Buse en inch: 1,3 - 1,7 mm Distance maximale: 20 cm
Revêtement murale / du plafond, chevron, poutres, fenêtres à l'intérieur	Appliquer une seule couche très fine et bien étalée. Couvrir toute la surface. Laisser sécher pendant 24 heures. Ensuite traiter avec de la Laque de Blocage BASKO N°730 (qualité professionnelle – 2 couches) ou de la Laque de blocage BASKO N° 740 (3 couches).
Conseils d'utilisation	En cas d'application par pulvérisation, couvrir bien les surfaces qui ne doivent pas être traitées.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle de LIVOS (cf. p. 1).

Avril 2022