

Technisches Merkblatt

STRUTIVOS Abtönfarbe Nr. 476

Anwendungsbereich	Im Innenbereich zum Abtönen von STRUTIVOS Sumpfkalk-Farbe Nr. 475.			
Eigenschaften	Wasserbasiert. Mit STRUTIVOS Sumpfkalk Farbe Nr. 475 in jedem Verhältnis mischbar. Als Volltonfarbe eingeschränkt wischfest. Frei von Graphen, Nanopartikeln, Weichmachern und Flammschutzmitteln.			
Volldeklaration	Je nach Farbton variierend: Wasser, Mineralpigmente, Titandioxid (nur in Farbton Weiß), Bienenwachsseife, Leinöl-Standöl, Dammar, Naturharzglycerinester, Methylcellulose, Proteine, Kieselsäure, Natriumsilicat und Silber-Glaspulver.			
Farbtöne	005 Sonnengelb 011 Ocker 018 Honiggelb 020 Terracotta	024 Cognac 041 Englisch Rot 051 Persisch Rot 071 Umbra natur	084 Kiesel 091 Umbra grünlich 101 Schwarz 106 Grasgrün	111 Grün 201 Weiß 211 Cremeweiß 442 Goldgelb
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Der Farbton Weiß (201) erhöht den Weißgrad der „weißen“ Sumpfkalk-Farbe Nr. 475-201. Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Untergründen und Verwendung des gleichen Farbtons unterschiedliche Farbeindrücke hervorgerufen werden können.			
Verbrauch	Je nach gewünschter Farbtintensität: Beispiele auf der Farbkarte. Als Volltonfarbe abhängig vom Untergrund und durch Probeauftrag zu ermitteln reicht 1 l für ca. 6 m ² pro Anstrich, d. h. 167 ml/m ² .			
Verarbeitung	Gründlich aufrühren. Als Abtönfarbe: STRUTIVOS Abtönfarbe Nr. 476 mit der gleichen bis zweifachen Menge Kalkfarbe gründlich vermischen, dann in die Gesamtmenge einrühren. Ein Rührgerät ermöglicht gleichmäßiges Vermischen und ist anhand eines Probeauftrages zu prüfen, Farbtonbeurteilung ist erst bei getrocknetem Anstrich möglich. Als Volltonfarbe: Nur zu empfehlen in Bereichen, wo Wisch- oder/und Abriebfestigkeit nicht gefordert ist. Es sind in der Regel 2–3 Aufträge notwendig.			
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und LATIS Intensivreiniger Nr. 551.			
Trockenzeit	Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte nach 24 Stunden überstreichbar.			
Dichte	Ca. 1,1 - 1,3 g/ml je nach Farbton.			
Hinweise	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Eine teilweise Entmischung (besonders bei den spezifisch schweren Pigmenten wie bei dem Farbton 442 ist ohne Einfluss auf Qualität und Wirksamkeit, jedoch sollte bei damit hergestellten Abtönungen auf häufigeres Umrühren bei der Verarbeitung geachtet werden. Bei einem Objekt ist darauf zu achten, Gebinde mit der gleichen Chargennummer zu verwenden. Abgetönte Farbe kann aufgrund des enthaltenen Kalks wolkig wirken. Um diesen Effekt zu minimieren, empfiehlt sich ein gleichmäßiger Auftrag im Kreuzgang.			
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.			
Gebinde	0,05 l; 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l, 2,5 l; 5 l.			
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände nur beschränkt lagerfähig, mit Zellophanpapier oder Aluminiumfolie abdecken.			

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

März 2025