

Fiche technique

Gomme-laque VARTO N° 735

Destination	Fenêtre en bois à l'intérieur. Comme revêtement final des surfaces traitées avec des laques BASKO.
Caractéristiques	De basse viscosité. Finition transparente satinée. Séchage physique très rapide par évaporation du solvant. Résistance à l'eau supérieure en cas de formation de condensation.
Composition complète	Ethanol (alcool de fermentation), gomme-laque avec une teneur en cire naturelle, acide silicique, résine de mélèze.
Teinte	Légère couleur miel (Indice de coloration d'après Gardner: env. 14). Ne peut pas être teintée.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Au pistolet ou au pinceau.
Rendement	De 12 à 16 m ² environ au litre non dilué par couche, soit 71 ml / m ² . Faire un essai préalable!
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, sec hors poussière au bout d'une heure. Ponçable et recouvrable au bout d'env. 24 heures. Sec à cœur au bout de 24 à 48 heures.
Nettoyage	Nettoyage du matériel au Diluant BASKO N° 715 aussitôt après l'emploi.
Densité	Env. 0,86 g / ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">   Danger </div> <div> <p>H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser Jet d'eau pulvérisée, Poudre d'extinction, mousse résistante à l'alcool, Dioxyde de carbone (CO₂) pour l'extinction.</p> </div> </div>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	1 l; 2,5 l; 10l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient entamé après l'emploi.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.
	Conseils d'application : voir au verso

Conseils d'application

Gomme-laque VARTO N° 735

- Préparation** Prétraitement avec les laques BASKO. Le support doit être sec, résistant, propre, exempt de graisse et de poussière.
- Application** Une application complète et économique avec le produit non dilué au pinceau ou au pistolet avec un équipement antidéflagrante. (Atomiseur à air comprimé: pression de l'air en bar: 3,0 à 5,0, buse en mm de 0,7 à 1,0. Airless: pression d'injection de 50 à 120 bar, pression d'air de 2,0 à 3,0, buse en inch: de 0,007 à 0,011). Ne pas appliquer aux rayons directs du soleil.
- Rénovation** Effectuer un nettoyage avec le Diluant BASKO N° 715. Egrener finement et dépoussiérer soigneusement. Ensuite, enduire toute la surface avec la Gomme-laque VARTO n ° 735, comme décrit ci-dessus.
- Conseils** Appliquer toutes les couches de revêtement finement et étaler bien. Le produit sèche très rapidement, donc l'application doit être effectuée rapidement. Autrement danger de la formation de stries visibles et durables. Le degré de teinte et de brillance, dépendant des matières premières, peuvent varier selon les lots.
- Lors de la pulvérisation, bien couvrir les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
- En cas de forte humidité de l'air (>65 % d'humidité relative et température <18°C), risque d'aspect blanchâtre après séchage du film de gomme-laque qui ne pourra être éliminé que par ponçage.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Novembre 2017