

Huile universelle bois

ARDVOS N° 266



Destination	Intérieur : résineux et feuillus – meubles, parquets, planches à découper et panneaux multiplis. Utilisation restreinte : placages et contreplaqué dès 0,5 mm de parement (page 2). Ne convient pas : particules, bois teinté, intérieur des meubles, extérieur.														
Caractéristiques	Avive le veinage ; imprégné après la deuxième couche, satiné et hydrofuge après la troisième. Contrôlée selon la norme jouet DIN EN 71-3 (éléments tels que plomb et cadmium). Contient de l'essence d'orange – l'odeur disparaît au séchage. Déclaration intégrale – même les substances non soumises à déclaration.														
Composition complète	Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et de bois, ester glycérique de résine naturelle, essence d'orange, composants isoaliphatiques, acide silicique, cire micronisée, sucre aminé déshydraté, siccatifs (Ca, Mn, Zr).														
Teinte	Incolore ; le veinage est avivé.														
Dilution	Prête à l'emploi au pinceau. Au pistolet 5-10 %, à l'immersion 10-20 % de Diluant SVALOS N° 222 ou N° 292.														
Application	Enlever la peau éventuellement formée, bien remuer, faire un essai préalable. Pinceau, pistolet, immersion, tampon , machine monodisque ou ponceuse excentrique. Appliquer au-dessus de 12 °C. Autres conseils : voir page 2.														
Rendement	<table><thead><tr><th>Couche</th><th>Consommation</th><th>Rendement</th></tr></thead><tbody><tr><td>1re couche</td><td>env. 60 ml/m²</td><td>env. 17 m²/l</td></tr><tr><td>2e couche</td><td>env. 24 ml/m²</td><td>env. 42 m²/l</td></tr><tr><td>3e couche</td><td>env. 10 ml/m²</td><td>env. 100 m²/l</td></tr></tbody></table> Valeurs indicatives, variables selon l'essence et le ponçage.	Couche	Consommation	Rendement	1re couche	env. 60 ml/m²	env. 17 m²/l	2e couche	env. 24 ml/m²	env. 42 m²/l	3e couche	env. 10 ml/m²	env. 100 m²/l		
Couche	Consommation	Rendement													
1re couche	env. 60 ml/m²	env. 17 m²/l													
2e couche	env. 24 ml/m²	env. 42 m²/l													
3e couche	env. 10 ml/m²	env. 100 m²/l													
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.														
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative : 12 heures après la première couche, 24 heures après les suivantes. La chaleur réduit ce temps, le froid et l'humidité l'allongent.														
Densité	env. 0,85 g/ml.														
Remarques	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, ne pas les laisser sans surveillance : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils sèchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué. Veiller à bien aérer pendant et après l'application.														
Précautions d'emploi	Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP et ne porte pas de pictogramme de danger. Contient du d-limonène issu de l'essence d'orange. Peut produire une réaction allergique (EUH208). Tenir hors de portée des enfants, ne pas transvaser dans des récipients alimentaires. Après ingestion, ne pas faire vomir ; consulter un médecin.														
Élimination	Selon les prescriptions locales ; restes secs : ordures ménagères.														
Conditionnement	0,05 l ; 0,1 l ; 0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.														
Stockage	Au frais et au sec. Non entamé : 4 ans au minimum. Transvaser les restes.														

Huile universelle bois

ARDVOS N° 266



Support	Le bois doit être sec, stable, absorbant, exempt de résine et de poussière. Ponçage : meubles par étapes jusqu'au grain 240, parquets jusqu'au grain 180. Les colles doivent être entièrement durcies.
Système d'application	Une à trois couches selon la sollicitation et l'absorption ; parquets et surfaces sollicitées au moins trois. 1. Appliquer généreusement. Au bout de 20-30 minutes, enlever l'excédent avec un chiffon non pelucheux. 2. Comme la première couche, plus parcimonieusement. 3. Appliquer une couche très fine et polir aussitôt – au disque feutre, à la machine monodisque ou au chiffon de coton non pelucheux. Sur les parquets : spalter, rouleau à poils courts ou machine monodisque ; les bords à la ponceuse vibrante.
Rénovation	Anciennes finitions à pores ouverts : les nettoyer, les égrener si nécessaire et vérifier l'absorption ; procéder ensuite comme sur bois brut. Anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, laques, systèmes épais, cires) : les éliminer entièrement par ponçage ou décapage.
Nettoyage courant	Nettoyer avec le Nettoyant neutre TRENA N° 556 à la serpillière humide, non mouillée – au maximum 10 ml (1 cuillère à soupe) pour 10 l d'eau.
Entretien	Si un parquet devient terne, le retraiter avec l'Huile d'entretien parquet KUNOS N° 1862. Autres surfaces : polir la Cire dure ALISA N° 302 ou l'Huile-cire BIVOS N° 375 ; finir les plans de travail avec l'Huile pour plans de travail KUNOS N° 243.
Remarques	Ponçage Plus le ponçage est fin, plus la consommation est faible et moins la surface retient les salissures. Un ponçage trop grossier la rend sensible à l'eau et peut provoquer des reflets verdâtres. Eau Seules les couches rendent la surface hydrofuge. Sur un bois non encore saturé, l'eau peut laisser des taches et des décolorations. Placages et contreplaqué Appliquer la première couche avec parcimonie et polir aussitôt ; sur les panneaux multiplis, appliquer toutes les couches avec parcimonie. En dessous de 0,5 mm de parement après ponçage, ARDVOS ne convient pas. Intérieur des meubles Dans les meubles fermés, les produits à l'huile de lin sèchent avec retard, faute d'oxygène et de lumière ; une odeur d'huile de lin peut persister. Utiliser dans ce cas la Sous-couche gomme-laque LANDIS N° 718, la Gomme-laque LANDIS N° 701 ou la Lasure bois KALDET N° 270.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Septembre 2026