

Fiche technique

Lasure clôtures DONNOS N° 223-103

Réservé aux utilisateurs professionnels. Ne pas céder aux particuliers.

Destination	Finition pour bois massif en extérieur, p. ex. clôtures, colombages, granges.
Caractéristiques	Hydrofuge et résistant aux intempéries après la 3e couche.
Composition complète	Composants isoaliphatiques, ester de résine naturelle à base de standolie d'huile de lin, huile de lin, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois de Chine, pigments minéraux, craie, standolie de ricin, cire micronisée, silice, huile d'orange, sucre aminé déshydraté, siccatifs (Co, Ca, Zr, Mn).
Teinte	103 brun foncé.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Au pinceau ou par trempage, à des températures supérieures à 15 °C et par temps sec. À des températures plus élevées, tenir compte des temps de séchage plus courts. Autres indications: voir au verso.
Rendement	1 l non dilué suffit pour env. 10 - 15 m ² , soit 80 ml/m ² par couche. Selon l'absorption et l'état de surface du support, le rendement peut être nettement supérieur. Essai préalable!
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative, la première couche peut être recouverte après env. 24 heures, les couches suivantes après 24 - 48 heures.
Nettoyage	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec le Diluant SVALOS N° 222 ou le Nettoyant Pinceau LEVO N° 997.
Densité	env. 0,87 g/ml (à 20 °C).
Précautions d'emploi	Assurer une bonne ventilation pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières de ponçage, etc. encore imbibés de Lasure clôtures DONNOS N° 223 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable.
  Danger	H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation appropriée de recyclage ou d'élimination des déchets. N° d'urgence: +49 (0)6132-84463 (24 h - GBK GmbH)
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Les résidus liquides de produit et les emballages non entièrement vidés sont des déchets dangereux (code déchet européen 08 01 11*) et doivent être éliminés par une entreprise agréée de gestion des déchets. Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.
Conditionnement	0,05 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. Se conserve au moins 4 ans non ouvert. Bien refermer les récipients entamés.

Instructions de mise en œuvre

Lasure clôtures DONNOS N° 223-103

Bois non traité

Préparation

Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15 %), solide, absorbant, propre et exempt de poussière.

Application

Bien remuer DONNOS N° 223-103.

3 couches avec un temps de séchage de 24 à 48 heures chacune, dans un délai de 4 semaines.

Rénovation de lasures à pores ouverts

Nettoyer les anciennes lasures et poncer légèrement si nécessaire. En cas de rénovation en temps utile, une couche intermédiaire et/ou de finition suffit, sinon procéder comme décrit sous « Application ».

Rénovation d'anciennes finitions non poreuses

Éliminer entièrement les finitions obturant les pores (peintures à l'huile, systèmes épais) par ponçage ou décapage. Le support doit de nouveau être parfaitement solide, absorbant, propre et exempt de poussière. 3 couches (voir « Application »).

Nettoyage

Sur les surfaces extérieures, les particules de poussière et de saleté présentes dans l'air ambiant peuvent adhérer facilement et permettre, dans certaines conditions climatiques, l'installation de champignons. Éliminer le voile gris à noirâtre avec le Nettoyeur GLOUROS N° 1806 et une brosse/éponge (légère pression) ou un nettoyeur haute pression (réglage de pression le plus faible et à distance).

Précautions d'emploi

À des températures supérieures à 20 °C, DONNOS peut ne pas sécher sans reprises; travailler rapidement. À des températures inférieures à 15 °C, par temps pluvieux ou très brumeux ou en cas de gel nocturne attendu, un séchage retardé et un défaut d'adhérence sont possibles.

DONNOS N° 223-103 ne contient pas de fongicides; sur bois brut de sciage, il existe un risque de développement de champignons – prévenir par un ponçage plus fin. Appliquer le Primaire d'imprégnation ADAO N° 259 sur les essences sensibles au bleuissement ainsi que sur les bardages ventilés par l'arrière. L'apparition dépend de la rugosité de la surface, de l'orientation, de la face exposée aux intempéries, de l'humidité, de la densité de la végétation environnante, etc. Tout développement de champignons doit être éliminé régulièrement.

Sur les finitions existantes, vérifier l'adhérence par un essai préalable.

Après trempage, repasser au pinceau ou similaire après 30 minutes.

La teinte peut être modifiée en mélangeant avec d'autres teintures de DONNOS N° 223.

Si l'huile perle ou si des bulles se forment lors de l'application, il existe une incompatibilité due à un traitement antérieur ou le ponçage a été trop fin. Un ponçage plus grossier peut y remédier.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (voir p. 1).