Technisches Merkblatt

KOIMOS - Weißöl Nr. 1709

Pflanzen.Farbe.Leben

Anwendungsbereich Im Innenbereich für helle Massivhölzer, z.B. Ahorn oder Birke.

Eigenschaften Lasierend. Nach einem Auftrag seidenmatte Oberfläche.

Volldeklaration Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Sonnenblumenöl-Naturharzester, Ricinen-Standöl, mikronisiertes Wachs, Zinkseife, Titandioxid, Leinöl, Kieselsäure, dehydrierter Aminozucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Mn, Zr).

Farbton Weiß.

Vorbereitung Holz muss trocken (Holzfeuchte max. 12 %), fest, saugfähig, harz- und staubfrei sein. Gut aufrühren, ggf. Haut vorher entfernen.

Verarbeitung Durch Spritz- oder Walzauftrag. Überstand jeweils nach 5 Min. abnehmen. Mindestens 16 Stunden trocknen lassen. Zur Verbesserung der Strapazierfähigkeit, nach Zwischenschliff mit 320er Körnung, KUNOS-Arbeitsplattenöl Nr. 243 auftragen.

Verbrauch Durch Probeauftrag zu ermitteln. Je nach Saugfähigkeit und Holzart reichen 2,5 l für ca. 140 m², d.h. 17,86 ml/m².

Reinigung Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit LEVO - Pinselreiniger Nr. 997 oder SVALOS-Verdünnung Nr. 222.

Trockenzeit Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 16-24 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten und früher einpolieren. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten als oben angegeben beachten.

Dichte ca. 0,91 g/ml.

Hinweise Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen!

Mit KOIMOS – Weißöl Nr. 1709 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.

Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.
Enthält Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 200 l.

Lagerung Kühl, trocken. Anbruchgebinde in kleine Gebinde umfüllen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

November 2012 Rev 1.5

LIVOS Pflanzenchemie **D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de**