

## Fiche technique

# Agent épaississant TOGIS N° 8161

<b>Destination</b>	Pour régler des viscosités plus élevées de la Peinture d'impression pour textiles TOGIS N° 8100 – 8170. Quantité utilisée jusqu'à 1% en poids.
<b>Composition complète</b>	Amidon.
<b>Application</b>	Ajouter l'agent épaississant lentement à la Peinture d'impression pour textiles en bien remuant. Remuer environ 20 minutes, jusqu'à ce que le mélange soit homogène. L'addition d'environ 0,1% en poids d'agent épaississant TOGIS à la peinture augmente la viscosité d'environ 10%.
<b>Précautions d'emploi</b>	P102 Tenir hors de portée des enfants.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,4 kg ; 2,0 kg.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. Non entamé, le produit se conserve au minimum 5 ans. Bien refermer le récipient après usage.
<b>Information importante</b>	L'addition de plus de 1% en poids limite la résistance au lavage et l'application de la peinture. Le nettoyage de l'équipement et des machines devient plus difficile.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de)  
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Décembre 2017

**LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt/Emern · Tél. +49 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · [www.livos.de](http://www.livos.de) · [info@livos.de](mailto:info@livos.de)**