

## Fiche technique

# Apprêt à l'huile de lin Spécial Mélèze LINUS N° 238

<b>Destination</b>	En extérieur, pour l'imprégnation du mélèze et du Douglas.
<b>Caractéristiques</b>	Microporeux, d'élasticité durable, ravive légèrement le veinage du bois. Retarde le grisaillement. Résistant à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160. Sans composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9.
<b>Composition complète</b>	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de bois, standolie d'huile de bois, oxyde de zinc, acide silicique, composants isooliphatiques, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).
<b>Teinte</b>	Blanchâtre.
<b>Dilution</b>	Au Diluant SVALOS N° 222 ou Diluant SVALOS N° 292 (sans essence d'orange).
<b>Application</b>	S'applique non dilué au pinceau, au pistolet ou bien par immersion à une température ambiante supérieure à 12°C (pour plus de conseils: voir au verso).
<b>Rendement</b>	De 12 à 18 m <sup>2</sup> environ au litre non dilué par couche, soit 67 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 24 à 48 heures. En cas de températures plus élevées, délais de séchage plus courts et faire pénétrer plus tôt l'excédent en polissant la surface. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.
<b>Densité</b>	Environ 0,88 g / ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	L'Apprêt à l'huile de lin Spécial Mélèze LINUS N° 238 ne contient aucune protection anti-bleuissement. Des champignons de bleuissement pouvant apparaître dans les parties de l'aubier du mélèze et du Douglas, il est conseillé de traiter préventivement le bois en appliquant au préalable de l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259. Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Apprêt à l'huile de lin Spécial Mélèze LINUS N° 238, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit liquide et transformé n'est pas autoinflammable. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P102 Tenir hors de portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l ; 10 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Des produits entamés réagissent avec de l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

## Conseils d'application

# Apprêt à l'huile de lin Spécial Mélèze LINUS N° 238

**Bois brut** Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière.

**Application** Bien remuer le produit ! L'imprégnation des bois extérieurs avec l'Apprêt à l'huile de lin Spécial Mélèze LINUS N° 238 se fera en 3 couches appliquées finement. Dans le cas d'apprêt préalable avec de l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259, n'appliquer que 2 couche fines. Eliminer l'excédent d'huile 30 minutes après chaque couche.

**Rénovation** Quand le bois présente des altérations de couleur, dépolir et brosser puis appliquer l'Apprêt à l'huile de lin Spécial Mélèze LINUS N° 238.

### Conseils d'utilisation

Dans le cas de bois sciés rugueux, appliquer grassement la 1<sup>ère</sup> couche en utilisant un pinceau à poils durs. Veiller à une bonne uniformité de l'imprégnation.

Selon leur provenance, certaines essences comme le mélèze peuvent présenter différentes qualités en particulier en ce qui concerne leur résistance aux intempéries. En extérieur, utiliser de préférence du bois ayant poussé lentement et exempt d'aubier, sinon appliquer préalablement de l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259.

Sur les surfaces de bois dimensionnels et/ou les surfaces horizontales comme par ex. les planchers de terrasse, utiliser l'huile Terrasse ALIS N° 579.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Mars 2023