

Conseils d'application

Protection antirouille DURO N° 623

Fer et Acier

Préparation:

Fer ou acier doit être entièrement débarrassé de rouille, graisse et agents de séparation. Le support doit être sec et dépoussiéré. Ne pas utiliser de produits transformateurs de rouille!

Application:

Bien mélanger la Protection antirouille DURO N° 623. Passer une première couche de Protection antirouille DURO N° 623-051 Rouge persan diluée avec 5 à 10% de Diluant SVALOS N° 222, au pinceau, au rouleau laqueur ou au pistolet.

Laisser sécher au moins 24 heures et effectuer un ponçage intermédiaire au grain 220. Appliquer finement une deuxième couche non diluée de Protection antirouille DURO N° 623-051 Rouge persan ou 623-211 Blanc gris.

En extérieur, l'application de la Laque VINDO N° 629 devra se faire impérativement dans les huit jours. En intérieur, utiliser selon l'application la Laque mate CANTO N° 692 ou la Laque VINDO N° 629.

Zinc en intérieur

Préparation:

Pour améliorer l'adhérence, effectuer obligatoirement un nettoyage avec par ex. une solution préparée avec 5 l d'eau, 1/4 l d'une solution ammoniacuée à 25% et une cuillerée à soupe d'agent mouillant (produit à vaisselle) et poncer avec une éponge feutre corindon type éponge à casseroles Scotch Britt, Glizi etc. / n'utiliser en aucun cas de la laine d'acier ou une brosse métallique). Au bout de 10 minutes, éliminer impérativement à l'eau la mousse grise qui s'est formée et rincer soigneusement.

Préparation et application avec des gants en caoutchouc!

L'application de la Protection antirouille ne se fera que sur surface entièrement sèche.

Application:

Même application que pour le fer ou l'acier (Voir plus haut).

Ne pas appliquer de Protection antirouille DURO N° 623 sur les surfaces en zinc déjà laquées.

Conseils d'utilisation

Selon le lot, la couleur peut varier en raison des matières premières naturelles contenues. Première couche toujours avec la couleur 051 Rouge persan!

La Protection antirouille DURO N° 623 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former rapidement sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit.

Après le dérouillage complet de la surface, appliquer le produit immédiatement.

Les produits ouverts réagissent avec l'oxygène, ce qui peut entraîner une formation de peau et une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans des récipients plus petits.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Juin 2018