



Fiche technique

Hydrocire décorative BODIOS N° 340

Destination	Pour une utilisation en intérieur sur les bois résineux, en particulier les lambris muraux et de plafond ainsi que les panneaux. Convient à l'application par aérographe. Ne convient pas aux surfaces fortement sollicitées telles que les zones exposées aux projections d'eau, les sols, les plans de travail, les meubles de cuisine et les surfaces de préhension.			
Caractéristiques	Cire monocouche pastel ou intense selon le goût. Aspect mat. Produit à base d'eau et de cire. Lustrable. Résistant à la sueur et à la salive, conformément à la norme DIN 53160. Exempt de composés organo-chimiques conformément à la norme DIN EN 71 partie 9.			
Composition complète	Eau, pigments minéraux, dioxyde de titane (uniquement dans les couleurs 201, 125), polysaccharide, ester de glycérol de résine naturelle, savon de cire d'abeille, huile de lin, dammar, cire d'abeille, composants isoaliphatiques, méthylcellulose, résine de mélèze, standolie d'huile de lin, gomme-laque, silice, protéines et poudre de verre argenté.			
Teintes	002 Incolore 023 Mirabelle 034 Argousier	043 Cerise 107 Anthracite 112 Tilleul	121 Bleu gentiane 125 Bleu clair 143 Abricot	175 Scandinave lessivé 201 Blanc
	Toutes les teintes sont miscibles entre elles. On peut éclaircir toutes les teintes à l'aide de l'Hydrocire BODIOS N° 340 Incolore 002. Mise en teinte possible de BODIOS 002 Incolore avec 0,5-3% de Concentré de couleurs SUNNO N° 425.			
Dilution	Produit prêt à l'emploi.			
Application	Appliquer une fine couche de cire non diluée au pinceau ou à l'éponge à une température ambiante supérieure à 12 °C. (Pour plus de Conseils d'application : voir au verso).			
Rendement	De 15 à 20 m ² environ au litre, soit 57 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon l'absorption du support.			
Nettoyage	Aussitôt après l'emploi, nettoyer le matériel au Nettoyant LATIS N° 551 ou au Nettoyant neutre TRENA N° 556 - dilué avec de l'eau chaud.			
Temps de séchage	Varie selon l'épaisseur de la couche, la température et l'humidité de l'air. Lustrage possible au bout de 5 à 60 minutes. Une fois lustrés, les supports sont immédiatement empilables.			
Densité	Environ 1,0 g / ml.			
Précautions d'emploi	Un contact intensif avec la salive, pouvant notamment se produire chez les jeunes enfants, ne correspond pas à l'utilisation prévue. Le revêtement présente une résistance limitée dans ces conditions. Une surveillance par un adulte ainsi qu'une protection supplémentaire avec BODIOS Protection N° 344 sont recommandées. P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.			
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.			
Conditionnement	0,5 l ; 5 l ; 30 l.			
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après l'emploi.			
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.			

Conseils d'application

Hydrocire décorative BODIOS N° 340

Préparation du support	Le bois doit être sec, résistant, absorbant, finement poncé (minimum grain 220), exempt de résine et dépoussiéré.
Application	Bien remuer le produit ou agiter le récipient. Appliquer en couche fine et régulière au pinceau ou à l'éponge dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher de 5 à 60 minutes puis lustrer avec précaution avec un chiffon de coton ou à l'aide d'une brosse naturelle (en sisal ou cuir). Si le lustrage élimine trop de cire, exercer moins de pression sur le bois ou prolonger le séchage. Faire un essai préalable. Tenir compte du fait que certains défauts du bois pourront apparaître pendant le lustrage. En cas de sollicitation mécanique, pour donner une protection supplémentaire par ex. aux meubles et jouets : après le lustrage appliquer sur toute la surface une couche fine d'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266 ou d'Huile de meuble KUNOS N° 245, sauf pour les teintes Bleu clair (125) et Tilleul (112), car la surface peut prendre un aspect légèrement brunâtre.
Traitement ultérieur	Pour une meilleure résistance, nous conseillons d'effectuer un traitement ultérieur avec la Protection BODIOS N° 344 (préserve la teinte - sans tendance au jaunissement).
Nettoyage & Entretien	Nettoyer les salissures peu importantes au Nettoyant neutre TRENA N° 556 et passer une couche de rappel d'Hydrocire BODIOS N° 340 sur toute la surface.
Conseils d'utilisation	Cette cire permet de réaliser des effets éponges décoratifs et personnalisés sur le support en bois. Possibilité d'appliquer différentes teintes d'Hydrocire BODIOS à l'éponge en faisant un fondu décoratif intéressant. Multiples effets décoratifs possibles selon la technique d'application et le choix de teintes pastel ou intenses.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).