

Bois intérieur

Conseils d'entretien

LIVOS pour meubles huilés

Numéro de commande 1176-5F · Dernière mise à jour : octobre 2023

Huiler et entretenir correctement les meubles en bois

Premier traitement avec l'Huile dure universelle KUNOS N° 244

L'Huile dure universelle KUNOS N° 244 convient pour les meubles en bois massif et les meubles en multiplex avec une épaisseur de placage > 5 mm, pour les planchers en bois massif et pour l'OSB sur les murs et les plafonds. Elle ne convient pas aux panneaux de particules, au bois teinté et aux parties intérieures des armoires.

L'Huile dure universelle KUNOS N° 244 souligne la structure des veines du bois et permet d'obtenir une surface satinée, résistante à l'usure et à l'eau. Le produit résiste en outre à la salive et à la transpiration conformément à la norme DIN 53 160, convient aux jouets conformément à la norme DIN EN 71, partie 3 et est exempt de composés organo-chimiques conformément à la norme DIN EN 71, partie 9. L'élasticité a été testée selon la norme DIN 55669 et la résistance à l'abrasion selon la norme ASTM D 9680.

Pour que vos meubles restent faciles à entretenir et attrayants pendant de nombreuses années, veuillez respecter les conseils suivants :

Temps de durcissement

L'Huile dure universelle KUNOS N° 244 est complètement sèche déjà après environ 16 heures. Néanmoins, elle a besoin d'un temps plus long pour durcir complètement. Les meubles huilés doivent donc être utilisés le plus délicatement possible pendant les quatre premières semaines suivant le traitement.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage régulier des surfaces huilées, nous recommandons d'utiliser le Nettoyant neutre TRENA N° 556 (1 cuillère à café pour 5,0 l d'eau, en aucun cas plus concentré) et un chiffon à peine humide. Il faut maintenir lorsque la surface du bois perd son éclat et semble plus mate. Pour cela, appliquer une fine couche d'Huile dure universelle KUNOS N° 244 et faire pénétrer en polissant, deux fois si nécessaire. La fréquence à laquelle vos meubles doivent être retraités dépend de leur sollicitation.

Usure, rayures et dommages

Si des rayures ou des dommages plus profonds sont apparus **sur des surfaces huilées incolores**, poncer d'abord les endroits endommagés avec un grain de 240 et appliquer ensuite l'Huile dure universelle KUNOS N° 244-002 (incolore) jusqu'à ce que le degré de brillance des surfaces environnantes soit atteint. Les différentes couches doivent sécher entre les applications. Le « ton de vieillissement » que le bois huilé a pris sous l'influence de la lumière ne sera peut-être atteint aux endroits réparés qu'après quelques semaines.

Les zones endommagées **sur des surfaces huilées en couleur** se réparent après le ponçage avec un grain de 240 (éventuellement plus grossier si les zones endommagées vont jusqu'au bois) en appliquant une fine couche de l'huile colorée également utilisée pour le premier traitement, jusqu'à ce que la teinte soit adaptée aux surfaces environnantes (avec séchage intermédiaire). Ensuite, huiler avec l'Huile dure universelle KUNOS N° 244-002 (incolore) jusqu'à obtention du degré de brillance des surfaces environnantes. Pour l'entretien des sols en granit, stéatite ou marbre, appliquer deux à trois couches (selon le pouvoir absorbant) d'Huile pierre naturelle ALISA N° 202. Les surfaces en linoléum restent résistantes à l'usure et à l'eau avec la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375. Selon la sollicitation, polir en couche très fine une à deux fois par an. Pour le nettoyage et l'entretien, utiliser les produits mentionnés ci-dessus.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique. Vous la trouverez également sur notre site Internet : www.livos.fr

Vous avez besoin d'un conseil personnalisé ou vous avez des questions sur nos produits ? Vous pouvez nous joindre par téléphone : +49(0)5825-8830