

## Fiche technique

# Lasure Meubles DARIX N° 297

<b>Destination</b>	En intérieur, pour une application en couche de fond pour bois massifs et placage à l'état brut. Utilisable à l'intérieur des meubles.
<b>Caractéristiques</b>	Lasure microporeuse après le séchage. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160. Exempt de composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9.
<b>Composition complète</b>	Variable selon la teinte : Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, craie, huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, cire micronisée, standolie d'huile de lin, composants isoaliphatiques, pigments minéraux, acide silicique, huile de ricin déshydrogénée, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).
<b>Teintes</b>	105 Aulne 203 Clair 273 Miel roux 274 Noisetier 275 Pin lessivé 277 Sapin lessivé 278 Hêtre rougeâtre 279 Bouleau ambré 289 Chêne rustique Toutes les teintes sont miscibles entre elles.
<b>Application</b>	Appliquer non dilué au pinceau (pinceau à lasure), à l'éponge ou au pistolet (buse: 1,3 mm ; pression: 2 - 3 bar) à une température ambiante supérieure à 12°C et air ambiant sec.
<b>Rendement</b>	De 16 à 33 m <sup>2</sup> environ au litre, soit 41 ml / m <sup>2</sup> , En application au pistolet environ 40 m <sup>2</sup> / l, soit 25 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N°222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50 % d'humidité relative, environ 12 à 24 heures de séchage. Recouvrable au bout d'env. 24 heures. Veiller à un séchage dans de bonnes conditions de lumière et d'aération.
<b>Densité</b>	Environ 1 g/ ml (écarts de fabrication possibles selon la teinte).
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Lasure Meubles DARIX N° 297, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination.</p> <p>Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable. P102 À conserver hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p>
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. Non entamé, le produit se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après usage.

## Conseils d'application

# Lasure Meubles DARIX N° 297

**Préparation** Le support en bois doit être sec (humidité du bois < 15%), résistant, absorbant, propre, exempt de résine et dépolvé. Pincer progressivement en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 240.

**Pour obtenir une finition homogène** Enlever la peau qui a pu se former dans les pots entamés et bien remuer.  
Faire un essai préalable !

### **Meubles / extérieur d'armoires :**

Une couche **saturée** au pinceau, à l'éponge, au tampon ou au pistolet et enlever le surnageant après 20 min.

Une application au pistolet à raison de 20 g/m<sup>2</sup> donnera le meilleur résultat homogène.

Pour intensifier la teinte, passer la 2ème couche très finement après séchage intermédiaire (24 heures) au tampon, à l'éponge, ou au pinceau à lasure et polir immédiatement.

Pour obtenir une finition satinée, effectuer une finition en passant 1 à 2 couches de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375 ou de l'huile universelle Bois ARDVOS N° 266. Comme alternative, pour donner une meilleure protection à des surfaces plus sollicitées comme par exemple dans la cuisine, utiliser de l'huile dure universelle KUNOS N° 244, de l'huile protectrice KUNOS N° 241 ou de l'huile plan de travail KUNOS N° 243.

### **A l'intérieur des meubles :**

Selon la sollicitation de la surface, passer 1 à 2 couches fines de Lasure Meubles DARIX N° 297. Laisser ensuite sécher impérativement une bonne semaine en aérant bien.

### **Conseils et astuces**

Pour huiler les bois fruitiers ou autres bois absorbants :

Une application de la Lasure Meubles DARIX N° 297 - Clair 203 en couche de fond permet à la fois de :

- éviter que la teinte naturelle de la structure du revêtement complète ne soit trop ravivée (par ex. du hêtre)
- mieux préserver la teinte naturelle dans le cas d'un traitement ultérieur (par ex. pour l'érable)
- obtenir une homogénéité de la finition.

Pour la finition, appliquer, jusqu'à saturation du bois, de la Lasure DARIX dans une autre teinte ou de l'huile universelle Bois ARDVOS N° 266 ou bien de l'huile protectrice KUNOS N° 241 ou encore de l'huile dure universelle KUNOS N° 244

Sur les surfaces très sollicitées, par ex. dans les cuisines, passer en finition 1 à 2 couches fines d'huile Plan de travail KUNOS N° 243.

### **Rénovation et entretien**

Egrener les parties abîmées (grain fin 220 ou 240) puis appliquer partiellement de la Lasure Meubles DARIX N° 297.

Pour la finition, voir le point 2 ci-dessus du paragraphe « Pour obtenir une finition homogène ».

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Juillet 2023