

## Fiche technique

# Primaire Laque MENOS N° 626

<b>Destination</b>	En intérieur pour l'apprêt du bois. Convient également aux revêtements muraux à la fibre de verre.
<b>Caractéristiques</b>	Primaire élastique et mate.
<b>Composition complète</b>	Craie, dioxyde de titane, composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, mica, talc, essence d'orange, acide silicique, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).
<b>Teinte</b>	Blanc.
<b>Dilution</b>	En cas d'application au pistolet, diluer au Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293 ou au Diluant SVALOS N° 222.
<b>Application</b>	S'applique en couche fine au pinceau ou au rouleau (non diluée) ou au pistolet (diluée à raison de max. 10%), à une température ambiante supérieure à 15°C et faible humidité de l'air.
<b>Rendement</b>	Faire un essai préalable pour déterminer le rendement! De 10 à 15 m <sup>2</sup> au litre non dilué, soit 80 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. L'épaisseur de chaque feuillet sec ne doit pas dépasser 50 µm.
<b>Densité</b>	Environ 1,45 g/ml.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: sec hors poussière au bout de 3 heures ; ponçable et recouvrable au bout de 24 heures. Durcissement à cœur au bout de 6 à 7 jours. Ralentissement du séchage en cas d'application trop épaisse, de températures trop basses ou d'humidité de l'air très élevée.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Veiller à une aération suffisante pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Primaire Laque MENOS N° 626, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>P102 À conserver hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH208 Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p> <p>Hotline pour les personnes allergiques : +49 (0) 5825 / 8871</p>
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les huiles dans des récipients entamés réagissent avec l'oxygène. Le moins d'huile est toujours là, encore plus. Les résidus doivent être transférés à des récipients plus petits.

Conseils d'application: voir au verso

## Conseils d'application

# Primaire Laque MENOS N° 626

- Préparation** Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière. Si le bois présente dans sa surface quelques fissures ou irrégularités, il est conseillé de les lisser avec du Bouche-pores ANAVO N° 628 (sur toute la surface selon le cas).
- Application** Remuer bien avant l'emploi.  
Appliquer une couche fine de Primaire Laque au pinceau, au rouleau ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 15°C.  
En finition, appliquer de la Laque VINDO N° 629 (aspect brillant).
- Rénovation** Eliminer entièrement les anciennes finitions abîmées puis même technique d'application que sur bois brut. Sur d'anciennes finitions LIVOS intactes, bien poncer, faire un essai de compatibilité puis passer de la Laque VINDO N° 629 diluées à raison de 5 à 10%.
- Conseils d'utilisation** La Primaire Laque MENOS N° 626 doit être appliquée en couche fine.  
En cas d'application trop épaisse, ralentissement du séchage et risque de formation de craquelures lors des couches suivantes.
- La Primaire Laque MENOS N° 626 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former rapidement sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit. Transvaser les restes dans des récipients plus petits.
- Aucune responsabilité ne sera assumée pour les conséquences éventuelles, telles que par ex. mauvaise adhérence ou dégagement d'odeur, résultant d'une application de la Primaire Laque sur des produits d'autres fabricants ou sur d'autres sous-couches incompatibles d'une manière ou d'une autre. Ne pas appliquer sur la silicone.
- En appliquant la Primaire Laque MENOS N° 626 enrichie de 5% en volume de Sable de quartz sur du crépi taché on évite que des salissures (par ex. taches de nicotine ou taches d'eau sèches) ne ressortent ultérieurement. En finition appliquer 1-2 couches de la Peinture dispersion naturelle DUBRON N° 412 ou N° 413.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (voir page 1).