

Destination	Intérieur : pour les sols en bois non traités dans les zones peu sollicitées et pour le bois massif, par ex. les meubles. Ne pas utiliser : en extérieur.
Caractéristiques	Exempt de solvant. Pénètre dans le bois et y durcit ; la structure du bois reste perceptible. Satiné après la deuxième couche. Réparable localement – il suffit de rehuiler les endroits concernés. À base d'huile de lin et de cire de carnauba.
Composition complète	Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, cire de carnauba, silicate d'aluminium, huile de ricin déshydrogénée, siccatifs (Ca, Mn, Zr).
Teinte	002 Incolore.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Bien remuer ; enlever au préalable la peau éventuellement formée dans le pot entamé. Appliquer à la spatule ou au rouleau, puis polir au chiffon en coton non pelucheux ou à la machine monodisque avec un pad de polissage, à une température supérieure à 15 °C. Faire un essai préalable. Autres indications page 2.
Rendement	Première couche : 20 g/m ² , soit environ 48 m ² au litre. Sur bois exotiques 12 à 15 g/m ² , soit environ 65 à 80 m ² au litre. Deuxième couche : 3 g/m ² , soit environ 320 m ² au litre. Rendement brut – la quantité restant dans l'outillage s'y ajoute. À déterminer par un essai.
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi avec le Diluant SVALOS N° 292.
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air : 16 à 24 heures. La dureté finale est atteinte au bout de 4 semaines. Des températures plus élevées raccourcissent le séchage – polir plus tôt.
Densité	Env. 0,97 g/ml.
Remarques	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant. En tas, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. C'est pourquoi ne pas les laisser sans surveillance après usage : les immerger dans l'eau et les éliminer imbibés d'eau, les étaler séparément jusqu'à séchage complet ou les collecter dans un récipient métallique fermé – en imbiber le contenu d'eau avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable – ni liquide, ni appliqué. Veiller à bien aérer pendant et après l'application.
Précautions d'emploi	Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP.
Élimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes dans un récipient plus petit pour réduire le volume d'air.

Support	Le bois doit être sec (humidité du bois 12 % au maximum), stable, absorbant, exempt de résine et de poussière. Poncer progressivement en suivant les grains : jusqu'au grain 240 pour les meubles ; pour les parquets jusqu'au grain 120 à la ponceuse à rouleau, puis jusqu'au grain 180 à la grille abrasive.
Application	1. Appliquer au rouleau mousse, au rouleau velours court ou à la spatule. Après 20 minutes, polir au chiffon en coton non pelucheux ou à la machine monodisque avec un pad de polissage. Contrôler l'uniformité en contre-jour et éliminer les excédents d'huile – des couches trop épaisses prolongent ou perturbent le séchage. 2. Répartir l'huile goutte à goutte (environ une cuillerée à café par m²) et polir aussitôt au chiffon en coton non pelucheux ou à la machine monodisque avec un pad en feutre.
Entretien courant	Nettoyer au Nettoyant neutre TRENA N° 556 (dilué 1:5 avec de l'eau), serpillière humide mais non mouillée. Tous les quatre à cinq nettoyages, utiliser l'Entretien Meubles & Sols GLANOS N° 559 dans l'eau à la place du Nettoyant neutre TRENA.
Rénovation	Quand la surface a pris un aspect mat, entretenir avec l'Huile d'entretien KUNOS N° 1878 ou avec la cire utilisée pour la finition.
Remarques	Taches d'eau Sur un bois qui n'est pas encore saturé d'Huile naturelle KOIMOS N° 196, l'eau peut provoquer des taches et des décolorations. Essences à pores fins Sur le poirier ou l'alisier, polir la première couche dès 5 minutes après l'application, sinon des taches peuvent se former. Sur ces essences, ne pas travailler à la spatule.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Septembre 2026