Technisches Merkblatt

MENOS Vorstreichfarbe Nr. 646

N **entspricht** **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs -und Chemikaliensensible

Ohne Orangenöl

Anwendungsbereich Im Innenbereich, für Holz. Für Glasfasertapeten geeignet.

Eigenschaften Elastisch, matt. Gut schleifbar. Gute Haftung am Untergrund.

Volldeklaration Kreide, Titandioxid, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Glimmer, Talkum, Kieselsäure, dehydrierter Aminzucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).

Farbton Weiß.

Verdünnung Streichfertig eingestellt. Zur leichteren Verarbeitung ggf. mit ca. 5 % SVALOS - Verdünnung Nr. 292 versetzen.

Verarbeitung Durch sparsames Streichen oder Rollen (unverdünnt), oder Spritzen (max. 10 % verdünnt) bei Temperaturen über 15°C und geringer Luftfeuchtigkeit. Trocknung unter guten Licht- und Belüftungsverhältnissen.

Verbrauch 1 l unverdünnt reicht für ca. 10 - 15 m^2 pro Anstrich, d.h. 80 ml/m^2, je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger, Probeauftrag.
Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs sollte 50 µm nicht überschreiten.

Reinigung Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 292.

Trockenzeit Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: staubtrocken nach 8 - 12 Stunden. Überstreichbar nach 24 - 48 Stunden, durchgehärtet nach ca. 6 - 7 Tagen. Trocknungsverzögerung bei zu dickschichtigem Auftrag, bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Dichte ca. 1,45 g/ml.

Hinweise Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit MENOS Vorstreichfarbe Nr. 646 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.

P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P301+P310	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
EUH208	Enthält Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.

Lagerung Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite.

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de

Verarbeitungshinweise

MENOS Vorstreichfarbe Nr. 646

Vorbereitung	Untergrund muss trocken (Holzfeuchtigkeit unter 15 %), fest, fett-, harz- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Vor Gebrauch aufrühren. Eventuelle Beschädigungen der Oberfläche ggf. vollflächig mit ANAVO Porenfüller Nr. 628 abspachteln. Sparsamer Grundanstrich mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzauftrag bei Temperaturen über 15°C. Nachbehandlung mit VINDO-Decklack Nr. 650-201 oder mit VINDO-Decklack Nr. 629.
Renovierung	Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen. Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz. Intakte LIVOS – lackierte Flächen nach gutem Anschleifen und Prüfung auf Verträglichkeit mit einem Decklack z.B. 650 (629) überstreichen.
Hinweise	MENOS Vorstreichfarbe Nr. 646 enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Für evtl. Folgen wie mangelhafte Haftung und Geruchsentwicklung, die durch Überstreichen von Produkten anderer Hersteller entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Silikonmasse nicht überstreichen. Alle Anstrichschichten sollen möglichst sparsam aufgetragen werden und gut vertrieben werden. Auch beim Spritzen jede einzelne dünne Schicht ganz durchtrocknen lassen. Bei zu dicken Auftragsschichten besteht die Gefahr mangelhafter Durchtrocknung, feiner Rißbildung und unregelmäßig glänzender Oberflächen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar.
Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Februar 2020