Fiche technique

Peinture sols GORGO N° 607

Destination

Intérieur : béton, enduit et chape non traités et absorbants ; appliquer au préalable une couche de fond sur les supports très absorbants (page 2).
Ne convient pas : à l'extérieur.

Caractéristiques

Bonne adhérence, bon rendement. Après séchage complet : satiné mat, couvrant, élastique et hydrofuge ; résiste jusqu'à 70 °C.
Sans parfums ni huiles essentielles.
Composition intégralement déclarée – y compris ce qui ne devrait pas l'être.

Composition complète

Selon la teinte : silice, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, pigments minéraux, dioxyde de titane (dans 012, 124, 129, 201, 212, 213, 214, 215, 219, 227 et 922), quartz, mica, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de bois, silicate d'aluminium, acide silicique, kaolin, isoaliphates, cire micronisée, lécithine de soja, sucre aminé déshydraté, siccatifs (Mn, Zr).

Teintes

002 Incolore
011 Ocre
012 Beige (RAL 1001)
051 Rouge persan (RAL 3009)
101 Noir (RAL 9017)
111 Vert (RAL 6001)
115 Vert fougère (RAL 6025)
117 Vert mai (RAL 6017)
124 Bleu rustique
129 Turquoise pastel (RAL 6034)
201 Blanc (RAL 9016)
212 Gris clair (RAL 7035)
213 Gris ciment (RAL 7030)
214 Beige gris (RAL 1019)
215 Gris poussière (RAL 7037)
219 Gris anthracite (RAL 7016)
227 Gris béton (RAL 7023)
922 Gris argent (RAL 7001)

Miscibles entre elles.

Dilution

Prête à l'emploi. Diluer uniquement pour l'application au pistolet, avec 10 % de Diluant SVALOS N° 222 ou N° 292 (sans huile d'orange).

Application

Retirer la peau éventuelle, bien remuer, faire un essai.
Pinceau, rouleau mousse ou nylon (sans velours) au-dessus de 8 °C. Appliquer deux à trois couches ultra fines et bien les étaler. Autres indications page 2.
Humidité relative : 65 % au maximum – trois jours avant et après l'application.

Rendement

env. 100 ml/m² pour la première couche, 53 ml/m² pour la deuxième (10 et 19 m²/l).

Nettoyage

Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.

Temps de séchage

À 23 °C et 50 % d'humidité relative : recouvrable au bout de 12 heures. Praticable après 7 jours, nettoyable à l'humide après 14 jours. Le froid allonge ces délais.

Densité

1,2–1,37 g/ml selon la teinte.

Remarques

Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile
Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, **ne pas les laisser sans surveillance** : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils sèchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué.

Assurer une bonne aération pendant et après l'application.

Sécurité

Non classé dangereux au sens du règlement CLP ; aucun étiquetage n'est requis.
Conserver hors de portée des enfants et ne jamais transvaser dans des récipients alimentaires. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et demander un avis médical.

Élimination

Selon les prescriptions locales. Résidus secs : ordures ménagères.

Conditionnement

0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l.

Stockage

Au frais et au sec. Non entamé : 2 ans au minimum. Bien refermer les pots entamés et transvaser les restes.

LIVOS Pflanzenchemie Forschungs- und Entwicklungs GmbH & Co. KG
D – 29559 Wrestedt OT Emern · Allemagne · Tél. +49 58 25 / 88 - 0 · www.livos.de · info@livos.de

Conseils d’application

Peinture sols GORGO N° 607

Support	Le support doit être sec, neutre, absorbant, résistant, exempt de graisse et de poussière. Humidité résiduelle : chape de ciment inférieure à 2 %, chape à l’anhydrite inférieure à 0,5 %. Le béton, la chape et l’enduit doivent avoir au moins 28 jours. La surface doit être solide et ne doit être ni farinante ni poudreuse. Éliminer mécaniquement les laitances, la peau de ciment et les parties non adhérentes – au balai-brosse dur, à la brosse métallique ou à l’aspirateur industriel. Éliminer avec des moyens appropriés les substances empêchant l’adhérence telles que huile, graisse, paraffine, caoutchouc, agents de démoulage ou restes de peinture.
Couche de fond	**Supports très absorbants** tels que chapes, béton fraisé, masses de nivellement et d’égalisation : appliquer l’Apprêt à l’huile de lin LINUS N° 260. Sans couche de fond, le liant pénètre dans le support : la peinture adhère toujours fermement, mais perd ses caractéristiques et couvre moins bien. Au bout de 10 à 30 minutes, répartir les excédents d’huile sur les endroits encore absorbants ou les enlever.
Système d’application	**1.** Retirer la peau éventuelle et bien remuer. **2.** Appliquer deux à trois couches ultra fines et bien les étaler – la première couche ne doit pas encore être couvrante. Avant la couche suivante, la surface ne doit plus être collante. **3.** Pour la teinte 124 Bleu rustique, repasser au pinceau sec au bout de 10 à 15 minutes.
Nettoyage et entretien	Essuyer avec un chiffon à peine humide, jamais mouillé – en alternant le Nettoyant neutre TRENA N° 556 et l’Entretien meubles et sols GLANOS N° 559 dans l’eau de nettoyage. Pour raviver la surface, appliquer une couche ultra fine de Peinture sols GORGO N° 607 et bien l’étaler.
Remarques	**Essai préalable** Les chapes et les enduits de ragréage ont des compositions très différentes. Vérifier au préalable la compatibilité et l’adhérence sur une surface d’essai. **Épaisseur** Une application trop épaisse et un support humide altèrent toutes les caractéristiques. Bien aérer pendant l’application et jusqu’au séchage à cœur. **002 Incolore** La couche incolore renforce les différences de teinte et les traces d’outils du support. Un aspect laiteux révèle, selon notre expérience, un support trop alcalin ou trop humide. **Jaunissement** 201 Blanc et 212 Gris clair peuvent foncer dans les zones peu exposées à la lumière du jour.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d’essais pratiques. Elles s’appuient sur l’état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d’une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d’information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Novembre 2026

LIVOS Pflanzenchemie Forschungs- und Entwicklungs GmbH & Co. KG
D – 29559 Wrestedt OT Emern · Allemagne · Tél. +49 58 25 / 88 - 0 · www.livos.de · info@livos.de