

Fiche technique

Huile pour pagaies ALIS N° 148

Destination	En extérieur, pour les bois de conifères non-traités, tels que les rames et pagaies.
Caractéristiques	Séchage rapide, fait office de bouche-pores. Après 3 à 4 couches, surface imperméable et satinée. Sans composés organo-chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, composants isoaliphatiques, huile de bois, ester de résine naturelle, sucre aminé déshydraté et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).
Teinte	002 Incolore
Dilution	Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293.
Préparation	Poncer au préalable au grain 180. Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 15 %), stable, absorbant, dépolssiéré et exempt de résine.
Application	Enlever la peau qui a pu se former en surface et bien remuer. Selon la destination, le pouvoir absorbant et le type de bois : appliquer 3 à 4 couches au pinceau, au pistolet (ajouter au max. 5 à 10 % de Diluant SVALOS N° 293) ou au tampon (huile non diluée) à des températures supérieures à 16 °C jusqu'à formation d'un film protecteur. 1^{ère} couche : appliquer généreusement ; au bout de 10 minutes, enlever le surplus d'huile au chiffon de coton non-pelucheux. Après séchage, ponçage intermédiaire à l'éponge KA.EF (grain 280) ou au disque de polissage (grain 320). 2^{ème} – 4^{ème} couches : appliquer en fines couches et polir immédiatement. Entretien en fonction de l'emploi à l'huile ALIS N° 148, lorsque les surfaces ont perdu de leur éclat. Procéder à un essai préalable dans le cas de rames en bois enduit /pré-traité.
Rendement	Faire un essai préalable. 1 ^{ère} couche : 50 ml / m ² 2 ^{ème} à 4 ^{ème} couches : 25 à 30 ml / m ²
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, environ 5 heures après chaque application. Prévoir des temps de séchage plus importants en cas de températures plus basses et/ou d'humidité relative de l'air plus élevée (> 65 %). Compter environ 2 semaines pour obtention de la dureté finale.
Densité	Environ 0,87 g / ml.
Précautions d'emploi	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée due à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières de ponçage, etc. encore imbibés d'huile pour pagaies ALIS N° 148 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. P102 A conserver hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : se rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Les restes de produit durci peuvent s'éliminer avec les ordures ménagères.
Conditionnement	0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 0,75 l ; 10 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit pour réduire le contact à l'air.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une nouvelle mise à jour. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.fr.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (voir page 1).

Novembre 2021, version 1.7