

Technisches Merkblatt

GORGO Steinlasur Nr. 617

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Anwendungsbereich	Dünnschichtlasur zur Veredelung von mit GORGO Bodenfarbe Nr. 607 vorbehandelten Flächen. Sie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet gleichzeitig unzählige Möglichkeiten für eine farbige Gestaltung.			
Eigenschaften	Wasserabweisend und durchlässig für Feuchtigkeit (Wasserdampf). Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Nach DIN EN 71, Teil 3 auch für Spielzeug geeignet. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9. Frei von Weichmachern, Nanopartikeln und Bioziden.			
Volldeklaration	Je nach Farbton: Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl, Mineralpigmente, Titandioxid (nur in Farbton 202, 212), Kreide, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Kieselsäure, mikronisiertes Wachs, Isoaliphate und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr, Ca).			
Farbtöne	002 Farblos 076 Eiche 202 Weiß	062 Nussbaum 082 Palisander 212 Lichtgrau	064 Walnuss 102 Ebenholz 219Blaugrau	069 Tabak 126 Kornblume 418 Avocado
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.			
Verdünnung	Das Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt.			
Verarbeitung	Der Farbauftrag erfolgt hauchdünn mit Schaumstoff- oder Velourrolle, Schwamm oder Pinsel, bei Temperaturen über 12 °C und trockenem Wetter.			
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 15 - 30 m ² pro Anstrich, d.h. 44 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger oder mehr. Probeanstrich!			
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte 12 - 24 Stunden. Überstreichbar und begehbar nach ca. 24 Stunden. Trocknung bei guten Licht- und Belüftungsverhältnissen. Bei niedrigeren Temperaturen und / oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten beachten. Die Endhärte ist erreicht nach 1 Woche.			
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.			
Dichte	ca. 0,90 g/ml, je nach Farbton.			
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit GORGO Steinlasur Nr. 617 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Lasur luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.			
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
Gebinde	0,05 l; 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.			
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.			

Verarbeitungshinweise

GORGO Steinlasur Nr. 617

Vorbereitung Die in Anbruchgebänden eventuell vorhandene Haut entfernen, dann gut aufrühren. Der mit GORGO Bodenfarbe Nr. 607 vorbehandelte Boden soll fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

Verarbeitung Der Farbauftrag erfolgt hauchdünn mit Schaumstoff- oder Velourrolle, Schwamm oder Pinsel, in Abhängigkeit vom Motiv und der Größe der zu behandelnden Fläche.

Für eine Fliesenoptik klebt man zunächst das Fliesenmuster mit Klebebändern (evtl. in unterschiedlicher Breite) auf den Boden. Anschließend kann mit Rolle vorbereitet und mit Schwamm nachgearbeitet werden.

Soll eine größere Fläche mit der Lasur überarbeitet werden, kann, je nach Geschmack, entweder ein wolkiger Effekt oder eine einheitliche Färbung erzielt werden. Je nach Raumtemperatur besteht zwischen 5 und 15 Minuten die Möglichkeit zur Korrektur.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Dezember 2023