

Destination	Intérieur : bois et contreplaqué, après prétraitement du support avec des produits LIVOS. Ne convient pas : aux tables, aux sols, aux fenêtres côté intérieur, à l'intérieur des armoires ni aux panneaux MDF.
Caractéristiques	Mate, bon pouvoir couvrant, application facile et rendement élevé. Le degré de brillance définitif s'établit au bout d'environ 10 jours. Élastique ; résistance limitée aux produits chimiques, à l'usure et aux rayures. Sans parfums : toutes les teintes sauf 201 Blanc, qui contient de l'essence d'orange. Composition intégralement déclarée – y compris ce qui ne devrait pas l'être.
Composition complète	Selon la teinte : craie, ester d'huile de soja et de résine naturelle, isoaliphatés, standolie d'huile de ricin, silicate d'aluminium, pigments minéraux, dioxyde de titane (uniquement dans 005, 128, 201 et 580), talc, quartz, acide silicique, sucre aminé déshydraté, essence d'orange (uniquement 201 Blanc), siccatifs (Ca, Mn, Zr).
Teintes	005 Jaune soleil · 011 Ocre · 041 Rouge anglais · 051 Rouge persan · 083 Marron cuivre · 101 Noir · 111 Vert · 128 Bleu Capri · 201 Blanc · 440 Vert tilleul · 442 Jaune d'or · 580 Blanc crème. Miscibles entre elles.
Dilution	Prête à l'emploi. Pour l'application au pistolet, diluer avec au maximum 10 % de Diluant SVALOS N° 222 ou N° 292 (sans essence d'orange).
Application	Bien remuer, retirer la peau éventuelle, faire un essai. Pinceau, rouleau ou pistolet au-dessus de 15 °C et par faible humidité. Appliquer peu de produit et bien l'étirer – l'épaisseur du feuillet sec par couche ne doit pas dépasser 40 µm. Autres indications page 2.
Rendement	env. 50 ml/m² par couche, soit env. 20 m²/l. Valeur indicative ; variable selon le support – à déterminer sur l'ouvrage.
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative : hors poussière au bout d'env. 8 à 12 heures, recouvrable au bout de 24 heures, durcissement à cœur au plus tôt au bout d'env. 6 à 7 jours. Le froid, une forte humidité et une couche trop épaisse allongent ces temps.
Densité	env. 1,2-1,3 g/ml selon la teinte.
Remarques	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, ne pas les laisser sans surveillance : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils séchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué. Assurer une bonne aération pendant et après l'application.
Sécurité	Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP. EUH208 Contient de l'essence d'orange (limonène). Peut provoquer des réactions allergiques. Conserver hors de portée des enfants et ne jamais transvaser dans des récipients alimentaires. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et demander un avis médical.
Élimination	Selon les prescriptions locales. Résidus secs : ordures ménagères.
Conditionnement	0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l.
Stockage	Au frais et au sec. Non entamé : 4 ans au minimum. Bien refermer les pots entamés et transvaser les restes dans des récipients plus petits.

Support	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15 % pour les résineux, à 12 % pour les feuillus), stable, exempt de graisse, de résine et de poussière. Éliminer entièrement les anciens revêtements qui ne sont plus intacts et procéder comme sur bois non traité.
Apprêt	Bois : Huile d'apprêt DUBNO N° 261. Pour une surface particulièrement lisse et régulière, appliquer en plus la Primaire laque MENOS N° 626, puis un ponçage intermédiaire au grain 240 à 280. Placage : uniquement la Primaire laque MENOS N° 626, pas l'Huile d'apprêt DUBNO N° 261. Bouchage des pores : si nécessaire, passer auparavant le Bouche-pores ANAVO N° 628 sur toute la surface.
Système d'application	1. Appliquer la première couche en couche mince et bien l'étirer – le fil du bois reste visible (sauf sur la Primaire laque MENOS N° 626). 2. Deuxième couche : c'est elle seule qui donne la laque mate satinée et couvrante. Poncer légèrement les anciens revêtements LIVOS intacts et appliquer une à deux couches de Laque mate CANTO N° 692.
Nettoyage et entretien	Enlever les salissures au Nettoyant neutre TRENA N° 556 dilué.
Remarques	Lots Utiliser des pots du même lot de fabrication – des écarts de brillance sont possibles d'un lot à l'autre. Épaisseur Appliquer toutes les couches en couche mince et bien les étirer. Appliquée trop épaisse, la laque sèche mal, de fines fissures et un brillant irrégulier apparaissent. Laisser sécher avec un bon éclairage et une bonne aération. Peau Le produit contient peu de solvant, une peau peut donc se former dans le pot. La retirer avant de remuer ; transvaser les restes dans des pots plus petits. Matité Un mélange de Laque mate CANTO N° 692 et de Primaire laque MENOS N° 626 à parts égales donne une surface encore plus mate ; la résistance à l'usure est alors plus faible. Charge Peindre les étagères à livres et les appuis de fenêtre en couche très mince et laisser durcir au moins quatre semaines avant de les charger de livres ou de pots de fleurs. Revêtements étrangers Ne pas peindre sur du silicone. Nous ne pouvons pas répondre des défauts d'adhérence ou des odeurs apparaissant après application sur des produits d'autres fabricants – vérifier la compatibilité à un endroit peu visible.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Octobre 2026