

Anwendungsbereich	Innen: für unbehandelte Holzfußböden in wenig beanspruchten Bereichen und für Massivholz, z. B. Möbel. Nicht geeignet für: den Außenbereich.
Eigenschaften	Lösemittelfrei. Zieht in das Holz ein und härtet dort aus; die Holzstruktur bleibt fühlbar. Nach dem zweiten Auftrag seidenmatt. Punktuell ausbesserbar – Nachölen einzelner Stellen genügt. Auf Basis von Leinöl und Carnaubawachs.
Volldeklaration	Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Carnaubawachs, Aluminiumsilikat, dehydriertes Rizinusöl, Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr).
Farbton	002 Farblos.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Gut aufführen; eine im Anbruchgebilde entstandene Haut vorher entfernen. Mit Spachtel oder Rolle auftragen und mit fusselfreiem Baumwolltuch oder Einscheibenmaschine und Polierpad einpolieren, bei Temperaturen über 15 °C. Probeauftrag anlegen. Weitere Hinweise siehe Seite 2.
Verbrauch	Erster Auftrag: 20 g/m², d. h. 1 l reicht für ca. 48 m². Auf Exotenhölzern 12–15 g/m², d. h. 1 l reicht für ca. 65–80 m². Zweiter Auftrag: 3 g/m², d. h. 1 l reicht für ca. 320 m². Bruttoverbrauch – die in den Arbeitsgeräten verbleibende Menge kommt hinzu. Durch Probeauftrag ermitteln.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 292 reinigen.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte 16–24 Stunden. Die Endhärte ist nach 4 Wochen erreicht. Höhere Temperaturen verkürzen die Trockenzeit – dann früher einpolieren.
Dichte	ca. 0,97 g/ml.
Hinweise	Selbstentzündungsgefahr durch ölgetränkte Materialien Ölgetränkte Putzlappen, Polierpads, Schwämme und Schleifstäube erwärmen sich beim Trocknen. Zusammengeknüllt staut sich die Wärme und kann einen Brand auslösen. Deshalb nach Gebrauch nicht unbeaufsichtigt liegen lassen: in Wasser tauchen und durchnässt entsorgen, einzeln ausgebreitet durchtrocknen lassen oder in einem verschlossenen Metallbehälter sammeln – Inhalt vor dem Entleeren durchnässen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich – weder flüssig noch verarbeitet. Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.
Sicherheits-hinweise	Das Produkt ist nach CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl und trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde in kleinere Gefäße umfüllen, um den Luftüberstand zu minimieren.

Untergrund	Holz muss trocken (Holzfeuchte höchstens 12 %), fest, saugfähig sowie harz- und staubfrei sein. Vorschleif stufenweise entlang der Körnungen: bei Möbeln bis Korn 240; bei Fußböden mit dem Walzenschleifer bis Korn 120, anschließend mit Gitter bis Korn 180.
Auftrag	1. Mit Schaumstoff- oder kurzfloriger Rolle oder mit dem Spachtel auftragen. Nach 20 Minuten mit fusselfreiem Baumwolltuch oder Einscheibenmaschine und Polierpad einpolieren. Gleichmäßigkeit im Gegenlicht prüfen und Ölüberstände abnehmen – zu dicke Aufträge verlängern oder stören die Trocknung. 2. Öl tröpfchenweise verteilen (etwa ein Teelöffel je m²) und sofort mit fusselfreiem Baumwolltuch oder Einscheibenmaschine und Filzpad einpolieren.
Unterhalts-reinigung	Mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 (1:5 mit Wasser verdünnt) nebelfeucht wischen, nicht nass. Bei jeder vierten bis fünften Reinigung GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559 statt TRENA Neutralreiniger ins Wischwasser geben.
Pflege	Wirkt die Oberfläche matt, mit KUNOS Pflege Nr. 1878 oder mit dem zur Endbehandlung verwendeten Wachs nachpflegen.
Hinweise	Wasserflecken Auf Holz, das noch nicht mit KOIMOS Naturöl Nr. 196 gesättigt ist, sind Flecken und Verfärbungen durch Wasser möglich. Feinporige Hölzer Bei Birnbaum oder Elsbeere den ersten Auftrag bereits nach 5 Minuten einpolieren, sonst besteht die Gefahr der Fleckenbildung. Auf diesen Hölzern nicht mit dem Spachtel arbeiten.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

September 2026