

Fiche technique

Huile Parquet KOIMOS N° 208 (pour les professionnels)

N correspond à **LIVOS neutre** pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

Destination En intérieur, comme couche de fond pour les planchers, les plinthes et les bois massifs. Ne convient pas vraiment pour les tables de salle à manger et les plans de travail de cuisine.

Caractéristiques Faible teneur en solvant. Permet une mise en teinte particulièrement intense en une seule couche. La teinte 203 Clair est conseillée pour préserver la teinte naturelle d'essences telles que épicéa, merisier et hêtre.
Résistante à la salive et à la transpiration conformément à la norme DIN 53 160. Sans composés organo-chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.

Composition complète Variable selon la teinte : huile de lin, huile de bois, huile de ricin et résines naturelles cuites, cire micronisée, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, pigments minéraux, dioxyde de titane (seulement pour la teinte Blanc), alumine, composants isoaliphatiques, carbonate de zinc, acide silicique, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de ricin, sucre aminé déshydraté, craie, lécithine de soja, siccatis sans plomb (Ca, Mn, Zr).

Teintes

002 Incolore	054 Acajou	064 Noyer foncé	088 Chêne fumé
101 Noir	203 Clair	204 Blanc	436 Muhuhu
437 Châtaigner d'Australie	438 Cocobolo	439 Bongossi	446 Cerisier clair
447 Cerisier foncé			

Application Enlever la peau qui a pu se former sur le produit et remuer bien avant l'emploi. Appliquer à la spatule ou à la machine à rouleaux. Faire un essai préalable. Le post-traitement avec une huile LIVOS incolore, par ex. Kunos N° 244, est impératif pour une surface résistante !

Rendement Faire un essai pour déterminer le rendement.
1ère couche : application manuelle (à la spatule) : 18 – 32 g / m²
Application industrielle (à la machine d'enduction à rouleaux) : 12 – 32 g / m²

Nettoyage Aussitôt après l'emploi. Le matériel, au Diluant SVALOS N° 222/292, les rouleaux, au Nettoyeur à rouleaux GLOUROS N° 1846.

Densité Environ 0,96 g / ml.

Précautions d'emploi Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières de ponçage, etc. encore imbibés d'Huile parquet KOIMOS N° 208, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable.

P 102 Conserver hors de la portée des enfants.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION : se rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales.
Les restes de produit durcis peuvent s'éliminer avec les ordures ménagères.

Conditionnement 0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.

Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.

Conseils d'application

Huile Parquet KOIMOS N° 208 (pour les professionnels)

Préparation	<p>Le bois doit être sec (humidité du bois max. 12 %), solide, absorbant, propre, exempt de résine et dépoussiéré.</p> <p>Effectuer un ponçage préparatoire progressif (de façon identique pour la surface et les bords) en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 120. Pour obtenir une surface de teinte bien homogène, poncer progressivement jusqu'au grain 180.</p>
Application	<p>Appliquer 1 couche fine à la spatule et travailler la surface au bout de maximum 5 à 10 minutes à la machine mono-disque munie d'un pad feutre pour bien faire pénétrer.</p> <p>Sur les bois très absorbants ou si une teinte plus intense est souhaitée, possibilité de passer une 2^{ème} couche, au plus tôt après un délai d'env. 48 heures. Le traitement final (voir ci-dessous) est nécessaire pour obtenir une surface résistante aux sollicitations !</p>
Application industrielle	<p>Application à la machine d'enduction à rouleaux (rouleaux PU résistants aux solvants et à l'huile) à une température > 17°C. Faire des essais préalables pour optimiser le processus. Le traitement final (voir ci-dessous) est nécessaire pour obtenir une surface résistante aux sollicitations !</p>
Traitement final	<p>Au plus tôt 48 heures après la dernière application de KOIMOS N° 208. Pour la finition, utiliser (max. 5 g/m²) l'Huile dure universelle KUNOS N° 244, l'Huile protectrice KUNOS N° 242 ou l'Huile parquet KOIMOS N° 277. Répartir l'huile goutte par goutte et faire pénétrer immédiatement à la machine mono-disque munie d'un pad en feutre. Pour encore plus de durabilité, répéter l'opération un jour plus tard.</p>
Maintenance	<p>Dès que la surface paraît terne, appliquer goutte à goutte l'Huile d'entretien KUNOS N° 1878 ou l'Huile d'entretien parquet KUNOS N° 1862 et polir immédiatement et uniformément à la machine mono-disque équipée d'un pad en feutre ou au chiffon en coton non pelucheux.</p>
Nettoyage	<p>Ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l'eau et passer la serpillière humide (mais non mouillée).</p>
Conseils d'utilisation	<p>En cas de saturation insuffisante à l'Huile parquet KOIMOS N° 208, l'eau pourra provoquer des taches ou des décolorations.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.fr. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1)

Janvier 2023