

Technisches Merkblatt

CANTO Mattlack Nr. 692

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für Holz und Sperrholz. Nicht geeignet für Tische, Fußböden, Fenster innen, Schrankinnenteile und MDF.			
Eigenschaften	Matt. Endgültiger Glanzgrad stellt sich nach etwa 10 Tagen ein. Gut deckend, elastisch. Guter Verlauf, sehr ergiebig. Schweiß- und speichelecht nach DIN 53 160. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9. Begrenzt chemikalienbeständig sowie abrieb- und kratzfest.			
Volldeklaration	Je nach Farbton: Kreide, Sojaöl-Naturharzester, Isoaliphate, Rizinen-Standöl, Aluminiumsilikat, Mineralpigmente, Titandioxid (nur in Farbton 005, 128, 201, 580), Talkum, Quarz, Kieselsäure, dehydrierter Aminosucker, Orangenöl (nur Farbton Weiß) und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr.).			
Farbtöne	005 Sonnengelb 011 Ocker 041 Englisch Rot	051 Persisch Rot 083 Kupferbraun 101 Schwarz	111 Grün 128 Capriblau 201 Weiß	440 Lindgrün 442 Goldgelb 580 Cremeweiß
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.			
Verdünnung	Zum Spritzen mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder SVALOS Verdünnung Nr. 292 (ohne Orangenöl).			
Verarbeitung	Durch sparsames Streichen oder Rollen unverdünnt oder Spritzen (max. 10 % verdünnt) bei Temperaturen über 15 °C und geringer Luftfeuchtigkeit. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten. (weitere Hinweise: siehe Rückseite)			
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 15 - 25 m ² pro Anstrich, d.h. 50 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich ergiebiger. Probeauftrag! Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs soll 40 µm nicht überschreiten.			
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 8-12 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet frühestens nach ca. 6 - 7 Tagen. Trocknungsverzögerung bei zu dickschichtigem Auftrag, bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.			
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.			
Dichte	Ca. 1,2 - 1,3 g/ml je nach Farbton.			
Hinweis	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit CANTO Mattlack Nr. 692 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Lack luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Orangenöl (nur Farbton Weiß). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Notfall-Nr: +49 (0)6132-84463 (24 Std. - GBK GmbH)			
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
Gebinde	0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 30 l.			
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.			

Verarbeitungshinweise

CANTO Mattlack Nr. 692

Vorbereitung	Untergrund muss trocken (Nadelhölzer unter 15 %, Laubhölzer unter 12 % Holzfeuchte), fest, fett-, harz- und staubfrei sein. Ggf. mit ANAVO Porenfüller Nr. 628 vollflächig abspachteln. Grundierung mit DUBNO Grundieröl Nr. 261. Anschließend Zwischenschliff mit 240-280er Korn.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Ein Auftrag CANTO Mattlack Nr. 692 ergibt eine noch sichtbare Holzmaserung, mit dem zweiten Auftrag wird erst eine seidenmatte, deckende Lackierung erzielt.
Reinigung	Verschmutzungen können mit verdünntem TRENA Neutralreiniger Nr. 556 entfernt werden.
Renovierung	Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen und Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Untergrund. Intakte LIVOS - Altanstriche nach Anschleifen mit 1 - 2 Anstrichen CANTO Mattlack Nr. 692 beschichten.
Hinweise	Bitte auf gleiche Chargennummern achten, da Glanzgradunterschiede möglich. CANTO Mattlack Nr. 692 enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Anbruchreste umfüllen in kleinere Gebinde. Alle Anstriche sollen sparsam aufgetragen und gut vertrieben werden. Bei zu dicken Auftragsschichten besteht die Gefahr mangelhafter Durchtrocknung, feiner Rissbildungen und unregelmäßig glänzender Oberflächen. Trocknung unter guten Licht- und Belüftungsverhältnissen. Auf Bücherregale und Fensterbänke sehr dünn streichen und mindestens 4 Wochen durchhärten lassen, bis mit Büchern bzw. Blumen belastet wird. Silikonmasse nicht überstreichen. Für evtl. Folgen, wie mangelhafte Haftung oder Geruchsentwicklung, die durch Überstreichen von Lacken anderer Hersteller oder bei anderweitig unverträglichem Voranstrich entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

April 2024