



Anwendungsbereich	Innen: für alle saugfähigen mineralischen Untergründe, insbesondere Lehmwände. Nicht geeignet für: Fußböden sowie Flächen mit direkter Wasserbelastung, z. B. Spritzwasserbereiche.
Eigenschaften	Lösemittelfrei und geruchsarm. Ergibt eine dünne, matte Oberfläche mit feiner mineralischer Struktur. Auch in höherer Schichtstärke auftragbar. Ohne Kunststoff-Bindemittel; es entsteht kein dichter Film. Farbgebung ausschließlich mit mineralischen Rohstoffen, ohne organisch-synthetische Pigmente. Frei von Nanopartikeln, Graphen und Mikroplastik. Auch für den Airless-Spritzauftrag geeignet – Parameter siehe Seite 2.
Volldeklaration	Wasser, weißer Lehm, Kreide, Talkum, Kaolin, Kieselmehl, Cellulose, Safloröl, Methylcellulose, Natriumsilicat, Silber-Glaspulver.
Farbtöne	201 Cremeweiß · 202 Weiß. Abtönbar mit URA Abtön- und Volltonfarbe Nr. 424.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Mit Lammfellrolle, Deckenbürste, Pinsel oder Airless-Spritzgerät bei Temperaturen über 12 °C auftragen. Vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Weitere Hinweise siehe Seite 2.
Verbrauch	1 l reicht für ca. 6 m ² pro Auftrag, d. h. rund 170 ml/m ² . Je nach Auftragsstärke, Werkzeug und Untergrund 3–9 m ² .
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 6–12 Stunden.
Dichte	ca. 1,34 g/ml.
Hinweise	Während der Verarbeitung und der Trockenzeit gut lüften.
Sicherheits-hinweise	Das Produkt ist nach CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 1 l; 5 l; 10 l. Gebinde aus Polyethylen (PE); restentleerte Gebinde über die Wertstoffsammlung entsorgen.
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde dicht verschließen, kühl lagern und zügig aufbrauchen.

Untergrund	Muss trocken, tragfähig, saugfähig, neutral und sauber sein sowie frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen.		
Vorbereitung	Löcher und Risse auf Lehmuntergründen mit Lehmspachtel oder Lehmputz ausbessern; auf anderen Putzen, Mauerwerk und Beton mit VEDO Wandspachtel Nr. 440. Bei unterschiedlichem Saugverhalten ganzflächig spachteln, um Spannungen zu vermeiden. Für konstruktive Risse ein Rissüberbrückungssystem einsetzen.		
Grundierung	GRAVA Tiefgrund Nr. 408 so weit verdünnen, dass keine Filmbildung sichtbar ist – vor Ort testen. Sehr stark saugende Untergründe, z. B. Lehmunterputz, unverdünnt behandeln. Bei Nikotinflecken REMIO Sperrgrund Nr. 618 verwenden.		
Untergrund-übersicht	Untergrund	Vorarbeit	Grundierung
	Zement-, Gips- und Kalkputz	Staub und Verschmutzungen entfernen. pH-Wert muss unter 8 liegen, Haftung testen.	GRAVA Nr. 408
	Beton	Schalölrückstände, Staub und Verschmutzungen entfernen. Porige Flächen spachteln.	GRAVA Nr. 408
	Gasbeton	Staub und Verschmutzungen entfernen, gegebenenfalls mit VEDO Nr. 440 abspachteln.	GRAVA Nr. 408
	Lehm, Sichtmauerwerk	Staub und Verschmutzungen entfernen.	GRAVA Nr. 408
	Leicht kreidender Altanstrich	Mit Drahtbürste abbürsten und entstauben.	GRAVA Nr. 408
	Leimfarben- oder nicht tragfähiger Anstrich	Restlos entfernen, nachwaschen und trocknen lassen.	–
	Gipskarton-, Gipsfaserplatten	Fugenarmierung überprüfen, gegebenenfalls mit VEDO Nr. 440 abspachteln.	GRAVA Nr. 408
	Raufaser, Tapeten	Verklebung auf Festigkeit überprüfen, gegebenenfalls nachkleben.	–
Verarbeitung	Vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Mit der Lammfellrolle gleichmäßig dünn auftragen und gut verstreichen. In der Regel genügt ein Auftrag. Airless-Spritzauftrag: Farbe mit 5–15 % Wasser verdünnen. Wagner SF oder PS: Spritzdruck 140–180 bar. TradeTip 2: Düsengröße 415–419.		
Hinweise	Musterfläche Vor der Ausführung auf dem vorbereiteten Untergrund anlegen – Farbton und Deckkraft hängen von Auftragsstärke und Untergrund ab. Charge Für eine zusammenhängende Fläche Material einer Charge verwenden.		

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

September 2026