



Fiche technique

Peinture texturée à la chaux en pâte STRUTIVOS N°474

Destination	En intérieur, pour tous les supports muraux minéraux bruts, enduits à la chaux anciens et récents. Optimal pour les salles de bains, les chambres à coucher et les chambres d'enfants. Ne pas utiliser sur du papier peint.
Caractéristiques	Mate. Peinture à grain fin (0,5 mm). Après séchage à cœur, de faible tension, inodore et perméable à la vapeur d'eau. . Exempte de conservateurs, de solvants, de microplastiques et de nanoparticules. Très basique (pH 12-13) grâce à la chaux traditionnellement injectée. Pour les exigences élevées en matière d'hygiène de l'air intérieur.
Composition complète	Eau, chaux en pâte, craie, poudre de marbre, méthylcellulose.
Teinte	Blanc naturel.
Application	A une température ambiante supérieure à 8°C, s'applique au pinceau sur de petites surfaces sinon à la brosse. (pour plus de conseils, voir au verso)
Rendement	Variable selon la structure, le support et l'épaisseur de l'application. Faire un essai préalable sur le support pour déterminer le rendement. A titre indicatif : env. 4 à 5 m ² au litre, soit 210 ml / m ² par couche.
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, compter env. 12 heures de séchage.
Densité	Environ 1,50 g / ml.
Précautions d'emploi	H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P102 À conserver hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment l'eau et au savon. P332+P313 En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P501 L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
  Danger	Bien protéger les vitres des fenêtres, les parties métalliques, surfaces en pierre etc.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	1 L ; 5 L; 10 L.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer les pots entamés.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

Conseils d'application

Peinture texturée à la chaux en pâte STRUTIVOS N°474

Le support	Le support doit être sec, exempt de poussières et de graisse, résistant, moyennement absorbant, exempt d'agents de séparation, de fissures, d'efflorescences et de moisissures. Eliminer mécaniquement la couche de frittage des surfaces de crépi.
Préparation	<p>Murs en maçonnerie, béton, tous les crépis minéraux, mortier léger HD: Nettoyer soigneusement les supports, éliminer l'huile de coffrage restante du béton. Sur les crépis farinants et très absorbants passer au préalable de la Sous-couche GRAVA N° 408. Pour les crépis juste faits, attendre au moins 2 à 3 semaines.</p> <p>Dans le cas de taches d'eau ou de nicotine, passer en sous-couche de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.</p> <p>Silicate de calcium: Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Plâtre et placoplâtre: Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Plaques fibre-gypse Fermacell: Dépoussiérer et humidifier avec de l'eau ou en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Crépis à la chaux très absorbants: Dépoussiérer, pré-humidifier avec de l'eau et si le support est farinant, passer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Dérivés du bois tels que panneaux de fibres tendres et dures: Nettoyer soigneusement. Sur les panneaux de fibres tendres en primaire appliquer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.</p> <p>Anciennes peintures LIVOS (Peintures et Enduit décoratif DUBRON, Glacis, Enduit de finition à l'argile): Dépoussiérer.</p> <p>Anciennes peintures à la chaux: Humidifier avec de l'eau.</p> <p>Anciennes finitions: Eliminer mécaniquement ou lessiver les anciennes finitions de peintures dispersion, peintures au latex et à l'huile. Enlever à l'eau les peintures à la colle.</p> <p>Trous, fissures, irrégularités du crépi de plus de 2 mm de profondeur: Reboucher avec de l'enduit. Dans le cas de fissures mouvantes importantes, procéder à un rebouchage renforcé. Passer de la Sous-couche GRAVA N° 408 sur ces parties</p>
Application	Bien mélanger la Peinture texturée à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 474 avec un mélangeur. Selon le support, s'applique en général en 2 couches non diluées. Mouiller suffisamment le support par pulvérisation avant l'application de la deuxième couche.
Mise en teinte	Les produits à la chaux teints prennent en général un aspect nuagé après le séchage. L'application à la brosse en couches croisées est recommandée. Mise en teinte possible avec la Pâte colorante STRUTIVOS N° 476 dans toutes les proportions. La résistance à l'abrasion diminue avec l'augmentation de pigments.
Remarques	La Peinture texturée à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 474 est transparente à l'état humide. Son pouvoir couvrant n'est obtenu qu'après le séchage. Pour vos travaux, veuillez toujours à utiliser le même lot. La teinte peut varier légèrement en fonction des matières premières. Dans la zone de projection directe, par exemple Dans la zone de projection directe, par exemple autour des lavabos, des taches peuvent apparaître sur le mur peint.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne sur www.livos.fr. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).