

Destination	Extérieur : bois massif brut / bambou – terrasses, bardages, portes, fenêtres, équipements de jeux et mobilier de jardin ; ruches côté extérieur. Intérieur : possible sur les mêmes bois, par exemple sur la face intérieure des fenêtres et des portes. Teinte 002 Incolore : sans protection UV, donc pour les surfaces non exposées – à l'intérieur, p. ex. sur la face intérieure des fenêtres.		
Caractéristiques	Notre best-seller pour le bois en extérieur : durable et applicable dès 10 °C. Sans couche de fond : deux à trois couches suffisent, la protection grandit. Semi-transparente à presque couvrante selon la teinte et les couches. Les pigments minéraux freinent le grisaillement dû aux UV. Sans biocides – aucune substance active ne peut être entraînée dans le sol. Déclaration intégrale – même les substances non soumises à déclaration.		
Composition complète	Variable selon la teinte : composants isooliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de bois, pigments minéraux, dioxyde de titane (uniquement dans 069, 212, 748, 794, 922, 1124, 1125, 1126), huile de lin, lécithine de soja, cire micronisée, silice, oxyde de zinc, carbonate de zinc, sucre aminé déshydraté, siccatifs (Ca, Mn, Zr).		
Teintes	022 Buis · 048 Châtaignier · 052 Brésil · 062 Noyer · 064 Noyer foncé · 068 Teck clair · 069 Tabac · 072 Chêne · 082 Palissandre · 101 Noir · 113 Vert · 212 Gris clair · 439 Bongossi · 554 Pin d'Oregon · 593 Mélèze · 748 Gris ardoise · 794 Gris agate · 922 Gris argent · 1122 Espresso · 1124 Saule gris · 1125 Sésame · 1126 Terre de Sienne · 002 Incolore (sans protection UV).		
Dilution	Prêt à l'emploi ; diluer pour l'application au pistolet (voir page 2).		
Application	Enlever la peau éventuellement formée, bien remuer, faire un essai préalable. 2 à 3 couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet, en 4 semaines. Appliquer au-dessus de 10 °C et par temps sec. Autres conseils : voir page 2.		
Rendement	Support	1re couche	2e couche
	Rainuré	140 ml/m ² · 7 m ² /l	30 ml/m ² · 34 m ² /l
	Raboté	40–50 ml/m ² · 20–25 m ² /l	20–25 ml/m ² · 40–50 m ² /l
	Poncé 120–150	20–30 ml/m ² · 35–50 m ² /l	14–18 ml/m ² · 55–70 m ² /l
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.		
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative 5 à 8 heures ; 2e et 3e couches environ 18 heures. La chaleur raccourcit, le froid allonge.		
Densité	env. 0,89 g/ml.		
Remarques	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, ne pas les laisser sans surveillance : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils séchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué. Veiller à bien aérer pendant et après l'application.		
Précautions d'emploi	Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP. Tenir hors de portée des enfants et ne jamais transvaser dans des récipients alimentaires. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais consulter un médecin.		
Élimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.		
Conditionnement	0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l ; 10 l ; 30 l.		
Stockage	Au frais et au sec. Non entamé : 4 ans au minimum. Transvaser les restes.		

Support	Le bois doit être sec, stable, absorbant, propre et dépoussiéré. Éliminer entièrement mousses, algues et champignons avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806. Protéger une terrasse sèche la veille au soir avec une bâche contre la rosée ; sinon, attendre le séchage.
Mode opératoire	Vérifier l'adhérence par un essai préalable – si l'huile perle, le support a reçu un prétraitement incompatible ou est trop humide. Travailler dans le sens des fibres et respecter le temps de séchage entre les couches. Pour l'application au pistolet, ajouter 10 % de Diluant SVALOS N° 222 ou N° 292.
Terrasses, équipements de jeux et mobilier de jardin	Deux couches – sur les surfaces de circulation, un feuil plus épais peut devenir glissant lorsqu'il est mouillé. 1. Appliquer généreusement jusqu'à saturation, répartir l'excédent au bout d'environ 15 minutes et l'enlever. 2. Appliquer très finement au pinceau.
Fenêtres et portes	Poncer finement par étapes jusqu'au grain 180. 1. Appliquer généreusement au pinceau ou au rouleau à poils courts et répartir l'excédent d'huile au pinceau au bout de 10 à 20 minutes. 2. Appliquer très finement ; si le bois est encore absorbant, répéter la couche généreusement et la répartir de nouveau au bout d'environ 10 minutes. Après cette couche, le feuil est constitué – la surface présente un aspect satiné. 3. Comme la deuxième couche.
Bardages et ruches	Traiter le bois raboté généreusement jusqu'à saturation et répartir l'excédent d'huile au large pinceau au bout de 5 à 20 minutes. Deuxième et troisième couches très fines.
Nettoyage et entretien	Nettoyer au moins une fois par an avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806. Rehuiler à l'Huile terrasse ALIS N° 579 dès que l'action des intempéries ou une nette perte de brillance devient visible.
Remarques	Rendu de la teinte 048 Châtaignier correspond à de nombreux bois exotiques ; plus le bois est rugueux, plus la teinte fonce. Formation de peau Dans un pot entamé, une peau peut se former en surface – l'huile réticule avec l'oxygène de l'air. Enlever la peau, le reste demeure parfaitement utilisable. Moins il y a d'air au-dessus du reste, plus rarement elle apparaît – transvaser donc les restes dans un récipient plus petit. Feuillure de vitrage Sur les fenêtres neuves, essuyer la feuillure avec un chiffon en coton non pelucheux aussitôt après la première couche et ne plus la traiter. N'appliquer le silicone qu'après séchage complet. Constituer à l'intérieur et à l'extérieur la même épaisseur de feuil avec le même produit, afin que l'humidité migre de façon homogène. Humidité du bois Ne traiter les surfaces exposées qu'après séchage complet. Le bangkirai et le teck libèrent leur humidité lentement. Bois raboté Le rabotage peut réduire sensiblement l'adhérence. Faire un essai et, en cas de problème, égréner au grain 120 ; sinon, utiliser la Lasure clôtures DONNOS N° 223. Déperlage Si l'huile perle ou si des bulles se forment, le support a reçu un prétraitement incompatible ou a été poncé trop lisse. Un ponçage plus grossier peut y remédier. Les graisses et les huiles présentes sur la surface nuisent également à l'adhérence.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Septembre 2026