

Fiche technique

Peinture pour clôtures en osier AMELLOS N° 673

Destination	En extérieur, pour les clôtures en osier non traitées.	
Caractéristiques	Très économique. Après 2 couches, finition semi-brillante et opaque. Exempt de composés organochimiques conformément à la norme DIN EN 71, partie 9..	
Composition complète	Variable selon la teinte: Composants isoaliphatiques, huile de lin, standolie d'huile de lin, pigments minéraux, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de bois et d'huile de lin, craie, talc, acide silicique, huile de ricin deshydrogénée, sucre aminé deshydrogéné et siccatifs sans plomb (Zr, Mn).	
Teintes	050 Vert roseau 071 Brun clair 101 Noir	051 Rouge suédois 081 Brun foncé
	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.	
Dilution	Produit prêt à l'emploi.	
Application	Appliquer la peinture non diluée au pinceau ou au pistolet, à une température ambiante supérieure à 12°C. En application au pistolet, diluer avec max. 10% de Diluant SVALOS N° 222.	
Rendement	De 20 à 25 m ² au litre, soit 44 ml / m ² par couche.	
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.	
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 24 heures. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, jusqu'à 48 heures de temps de séchage. En cas de températures plus élevées, faire attention aux délais de séchage plus courts.	
Densité	Environ 0,96 g/ml.	
Précautions d'emploi	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés de la Peinture pour clôtures en osier AMELLOS N° 673, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable. P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.	
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.	
Conditionnement	0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l.	
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Des laques dans des récipients entamés réagissent avec l'oxygène. Le moins de laque est toujours présente, encore plus. Les résidus doivent être transférés à des pots plus petits.	

Conseils d'application

Peinture pour clôtures en osier AMELLOS N° 673

Préparation	La clôture en osier doit être sèche (humidité du bois inférieure à 15 %), résistante et exempte de graisse et de poussière. Une couche de fond n'est pas nécessaire.
Application	Enlever la peau qui a pu se former sur le produit et ensuite bien remuer le produit avant l'emploi. En règle générale, passer 2 couches fines dans un délai maximum de 4 semaines.
Entretien	Selon le besoin, mais au moins 1 fois par an, nettoyer avec du Nettoyant GLOUROS N° 1806 et après séchage, passer une couche d'AMELLOS N° 673 (diluée avec 10% de Diluant SVALOS N° 222).
Conseils d'utilisation	La Peinture pour clôtures en osier AMELLOS N° 673 contient peu de solvants, la formation d'une peau sur la surface du produit n'est donc pas à exclure. Enlever la peau avant l'emploi. Lors de la rénovation d'une surface peinte avec la Peinture pour clôtures en osier AMELLOS N° 673, utiliser à nouveau impérativement AMELLOS N° 673, la haute élasticité de la finition pouvant faire craqueler d'autres peintures. AMELLOS N° 673 ne contient pas de fongicides, ce qui signifie qu'il y a un risque de formation de champignons. Formation possible de champignons selon la rugosité de la surface, l'orientation, l'exposition aux intempéries, l'humidité, la présence d'arbres etc. Eliminer les champignons éventuels avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806. Appliquer AMELLOS N° 673 en couches fines afin d'éviter toute formation de rides.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Juin 2023