Technisches Merkblatt

TUNNA Holzwachs Nr. 320

Anwendungsbereich

Im Innenbereich, für Möbel zur Ausbesserung von Rissen, kleineren Löchern, Fugen und anderen Vertiefungen im Holz. Für Fußböden bedingt geeignet.

Eigenschaften

Seidenglänzend, elastisch, lichtecht. Nach Durchtrocknung mit LIVOS-Ölen und –Wachsen bearbeitbar. Der Farbton bleibt nahezu unverändert.

Volldeklaration

Maiskeimöl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Mineralpigmente, Rosmarinöl.

Farbtöne

012 Hell	021 Ocker rötlich	048 Kastanie
054 Rotbraun	064 Walnuss	072 Eiche rötlich
077 Ocker grünlich	091 Hellbraun	101 Schwarz
201 Weiß	602 Eiche hell	

Je nach Vorbehandlung haben gleiche Holzarten verschiedene Färbungen. Daher sollte die Farbe von TUNNA Holzwachs an unauffälliger Stelle getestet werden. Erfahrungsgemäß könnten folgende Farbtöne für die angegebenen Holzarten geeignet sein:

012 Hell	Fichte, Kiefer
021 Ocker rötlich	Ahorn
054 Rotbraun	Kirsche, Teak, Buche dunkel
077 Ocker grünlich	Eiche
091 Hellbraun	Buche hell

Die Farben Weiß und Schwarz dienen zum Mischen von helleren und dunkleren Farben.

Verarbeitung

Heiß-Verarbeitung
TUNNA Holzwachs schmelzen (z. B. im Wasserbad) und in flüssigem Zustand in Vertiefungen fließen lassen. Mit scharfem Spachtel oder Rasierklinge glatt abziehen. Größere Vertiefungen evtl. 2x spachteln.

Bei Zimmertemperatur (ca. 23 °C)
TUNNA Holzwachs kneten, um Weichegrad für Verarbeitung zu erreichen. Mit mäßigem Druck über die Vertiefung oder Fuge reiben. Gegebenenfalls bei größeren Rissen wiederholen (Fuge muss komplett gefüllt sein). Überstand mit Spachtel oder Rasierklinge glatt abziehen und Oberfläche polieren.

Nach Trocknung muss für den Schutz in allen Anwendungsbereichen eine Nachbehandlung mit LIVOS Ölen erfolgen.

Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken in 1 Stunde, belastbar nach 24 Stunden.

Hinweise

Mit TUNNA Holzwachs Nr. 320 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das feste, flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Holz-Fußböden müssen die auszufüllenden Fugen, Risse, Löcher unbehandelt sein, damit die Haftung mit dem Holz zustande kommen kann.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Lagerung

Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

Oktober 2022

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de