Technisches Merkblatt

BASKO Grundierung PCP Nr. 724

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für mit PCP kontaminierte Untergründe (empfohlen ab 500 mg/kg), wie Holz und Holzwerkstoffe. Nicht geeignet für Fenster, Fußböden, Treppen, Feuchtbereiche.
Eigenschaften	Alkalischer Grundanstrich. Bewirkt eine teilweise chemische Umwandlung von PCP im Untergrund und mindert weiteres Ausgasen. Die Wirkung muss durch Überstreichen mit BASKO Absperrlack Nr. 730 (Profi-Qualität – 2 Anstriche) oder BASKO Absperrlack Nr. 740 (3 Anstriche) ergänzt werden.
Volldeklaration	Wasser, Alkalisilikate, alkalische Schellackseife, Polysaccharid, Lärchenharz und Ethanol.
Farbton	Farblos.
Verarbeitung	Gut aufrühren. Mit Pinsel oder durch Spritzen.
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln! 1 l reicht für ca. 8 - 14 m^2 pro Anstrich, d.h. 91 ml/m^2. Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger.
Trockenzeit	Schnell trocknend, überstreichbar nach 24 Stunden.
Dichte	1,08 g/ml.
Hinweise	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. EUH208 Enthält Lärchenextrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,5 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.



Gefahr

LIVOS Pflanzenchemie **D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de**

Verarbeitungshinweise

BASKO Grundierung PCP Nr. 724

Vorbereitung	Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 20 %), fest, fett- und staubfrei sein. Evtl. vorhandene Wachsschichten, verseifbare Altanstriche müssen entfernt werden, z. B. mit TAKETI Abbeizer Nr. 554. Gummidichtungen, Silikone entfernen oder abkleben. Probeanstrich.
Verarbeitung	Gut aufrühren. Zum Streichen keine Naturborstenpinsel verwenden. Zum Spritzen mit 10 % Wasser verdünnen: Druck: 3 – 4 bar Düsengröße: 1,3 – 1,7 mm max. Abstand: 20 cm
Anstrichaufbau Wand- und Deckenverkleidung, Möbel, Sparren, Balken, Fenster innen	Ein Auftrag (streichen, mit Pinsel nachziehen) dünn und vollständig die Oberfläche bedeckend. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Weiterbehandlung mit BASKO Absperrlack Nr. 730 (Profi-Qualität – 2 Anstriche) oder BASKO Absperrlack Nr. 740 (3 Anstriche).
Hinweise	Beim Spritzauftrag alle anderen Flächen gut abkleben und abdecken.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

April 2022