

Fiche technique (valable à partir du lot #84700)

## Peinture Intempéries AMELLOS N° 674

<b>Destination</b>	En extérieur, pour les bois tels que colombages, madriers, poutres, clôtures, ruchers (de l'extérieur). Ne pas utiliser pour fenêtres, portes et sols. Utilisation réduite dans le cas de bois brut de sciage (voir aussi page 2).
<b>Caractéristiques</b>	Très économique. Après 3 couches, finition semi-brillante, surface masquante. Exempt de composés organo-chimiques conformément à la norme DIN EN 71, partie 9.
<b>Composition complète</b>	Variable selon la teinte: Composants isoaliphatiques, huile de lin, standolie d'huile de lin, pigments minéraux, dioxyde de titane (uniquement dans les teintes 201, 115), ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de bois et d'huile de lin, mica, craie, talc, acide silicique, huile de ricin deshydrogénée, sucre aminé deshydrogénée, lécithine de soja et siccatifs sans plomb (Zr, Mn).
<b>Teintes</b>	013 Jaune carnauba 051 Rouge persan 081 Terre d'ombre brûlée 101 Noir 111 Vert 114 Vert tilleul 115 Bleu – gris 201 Blanc Toutes les teintes sont miscibles entre elles. Pour obtenir d'autres teintes, possibilité d'ajouter de la Laque VINDO N° 629 dans toutes les proportions souhaitées. Comme ça augmentera le degré de brillance.
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi.
<b>Application</b>	Appliquer la peinture non diluée au pinceau, au rouleau ou au pistolet, à une température ambiante supérieure à 12°C. En application au pistolet, diluer avec max. 10% de Diluant SVALOS N° 222.
<b>Rendement</b>	De 20 à 25 m <sup>2</sup> au litre, soit 44 ml / m <sup>2</sup> par couche.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 24 heures. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, jusqu'à 48 heures de temps de séchage. En cas de températures plus élevées, faire attention aux délais de séchage plus courts.
<b>Densité</b>	Environ 1,18 g/ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés de la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable. P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l ; 30 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Des laques dans des récipients entamés réagissent avec l'oxygène. Le moins de laque est toujours présente, encore plus. Les résidus doivent être transférés à des pots plus petits.

## Conseils d'application

# Peinture Intempéries AMELLOS N° 674

<b>Préparation</b>	<p>Le bois doit être raboté ou finement poncé, sec (humidité du bois inférieure à 15 %), résistant, absorbant, propre, exempt de graisse et de poussière.</p> <p>Passer en sous-couche de l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259 sur les bois bruts sujets au bleuissement (par ex. pin, épicéa). En cas de chêne appliquer de l'Huile d'apprêt Chêne LINUS N° 233.</p>
<b>Application</b>	<p>Enlever la peau qui a pu se former sur le produit et ensuite bien remuer le produit avant l'emploi.</p> <p>En règle générale, passer 3 couches fines dans un délai maximum de 4 semaines.</p>
<b>Rénovation</b>	<p>En présence de grisaillement ou de noircissures, nettoyer avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806 à la brosse ou au nettoyeur haute pression.</p> <p>Les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, laques, finitions épaisses) seront entièrement éliminées par décapage ou ponçage afin de remettre le bois à nu. Le bois noirci devra également être poncé progressivement en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 180.</p> <p>Appliquer 3 couches (voir plus haut) de la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674.</p> <p>Les anciennes finitions AMELLOS seront nettoyées avec du Nettoyant GLOUROS N° 1806, soigneusement égrenées au grain 240, dépoussiérées et après avoir testé l'adhérence recouvertes d'1 à 2 couches de Peinture Intempéries AMELLOS N° 674.</p>
<b>Entretien</b>	<p>Selon le besoin, mais au moins 1 fois par an, nettoyer avec du Nettoyant GLOUROS N° 1806 et passer de l'Entretien KALDET N° 276.</p>
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>La Peinture Intempéries AMELLOS N° 674 ne contenant que peu de solvant, formation possible d'une peau sur la surface du produit. Enlever la peau avant l'emploi.</p> <p>Ne pas appliquer sur un apprêt au sel de bore.</p> <p>Lors de la rénovation d'une surface peinte avec la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674, utiliser à nouveau impérativement AMELLOS N° 674, la haute élasticité de la finition pouvant faire craqueler d'autres peintures.</p> <p>AMELLOS N° 674 ne contenant pas de fongicides, risque de formation de champignons sur les bois bruts de sciage. Formation possible de champignons selon la rugosité de la surface, l'orientation, l'exposition aux intempéries, l'humidité, la présence d'arbres etc. Poncer les surfaces rugueuses. Eliminer les champignons éventuels avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806.</p> <p>Un film de peinture trop épais entraîne la formation de rides.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).