

Destination	Intérieur : lasure fine incolore pour bois massif – meubles, jouets, équipements de jeux. Ne pas utiliser pour : l'extérieur ni pour l'application en tambour de petites pièces.
Caractéristiques	Imprègne les fibres du bois et y durcit – déperlante de l'intérieur. Formation de film minimale – le bois garde le toucher du bois, pas de la laque. Sans liant plastique – liée à l'huile de lin et à l'ester de résine naturelle. Exempte d'huiles essentielles et de nanoparticules. Composition intégralement déclarée sur l'étiquette.
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de lin, craie, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, silice, cire micronisée, composants isoaliphatiques, siccatifs (Ca, Mn, Zr).
Teinte	002 Incolore. Teintes pigmentées : voir la fiche Lasure jouets LANON N° 210.
Dilution	Au Diluant SVALOS N° 292 (sans essence d'orange).
Application	Enlever la peau éventuellement formée, bien remuer, faire un essai préalable. Au pinceau : finement et non diluée. Au pistolet : diluée à 5–10 %. Par immersion : diluée jusqu'à 20 %. Appliquer à une température supérieure à 12 °C. Autres conseils : voir page 2.
Rendement	44 ml/m ² par couche, soit 1 l pour 15–30 m ² , en moyenne env. 23 m ² .
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 292 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative 12–24 heures ; recouvrable au bout d'environ 24 heures. La chaleur, la lumière et une bonne aération réduisent le temps de séchage.
Densité	env. 0,82 g/ml.
Remarques	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, ne pas les laisser sans surveillance : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils sèchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué. Veiller à bien aérer pendant et après l'application.
Mentions de danger	H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation appropriée de recyclage ou d'élimination des déchets.
 Danger	
Élimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,1 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les pots entamés réagissent avec l'oxygène de l'air – transvaser les restes dans un récipient plus petit.

Support	Le bois doit être sec, stable, absorbant, propre et dépoussiéré. Humidité du bois : résineux et feuillus exotiques 15 % au maximum, feuillus européens 12 % au maximum. Poncer finement par étapes jusqu'au grain 240.
Couche de fond	Passer une couche de fond à l'Huile d'apprêt DUBNO N° 262 (sans huiles essentielles).
Système de finition	Selon la destination et le niveau de protection souhaité, 1 à 3 couches. 1. Appliquer une couche généreuse, égaliser au pinceau au bout de 5 à 15 minutes et enlever l'excédent d'huile après 20 minutes au plus tard à l'aide d'un chiffon en coton non pelucheux. 2. Appliquer une couche très fine et polir immédiatement avec un chiffon en coton non pelucheux. 3. Comme la deuxième couche.
Post-traitement	Pour une surface satinée, appliquer quelques gouttes de lasure sur la couche séchée à cœur et polir immédiatement.
Rénovation	Nettoyer les anciennes finitions et les égrener si nécessaire. Une couche de fond n'est nécessaire qu'aux endroits où le bois brut apparaît après égrenage. Sinon, appliquer directement sur la surface nettoyée – plusieurs fois selon l'usure. Les petits défauts peuvent être relasurés ; incolore, la reprise reste généralement discrète. Aucun ponçage n'est nécessaire pour cela.
Nettoyage et entretien	Pour le nettoyage courant, le Nettoyant neutre TRENA N° 556 convient. N'utiliser le concentré que dilué : au maximum 10 ml (1 cuillère à soupe) pour 10 l d'eau, puis essuyer à peine humide, pas mouillé. Lorsque la surface est terne, appliquer une couche de Lasure jouets LANON N° 210-002.
Remarques	Formation de peau Dans un pot entamé, une peau peut se former en surface – l'huile réticule avec l'oxygène de l'air. Enlever la peau, le reste demeure parfaitement utilisable. Moins il y a d'air au-dessus du reste, plus rarement elle apparaît. Déperlage Si la lasure déperle ou si des bulles se forment, le support a reçu un prétraitement incompatible ou a été poncé trop lisse. Un ponçage plus grossier peut y remédier. Effet de mise en valeur La couche incolore approfondit la teinte naturelle du bois ; la surface paraît ensuite un peu plus foncée et plus chaude que le bois brut.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Septembre 2026