Technisches Merkblatt

LINN Badmöbelöl Nr. 1703

Anwendungsbereich Im Innenbereich, für Massivmöbel, insbesondere Badmöbel.

Eigenschaften Nach 3 Aufträgen glänzende, wasserbeständige Oberfläche. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.

Volldeklaration Leinöl-Standöl-Naturharzester, Ricinenöl-Naturharz-Ester, Holzöl, Isoaliphate, Naturharzglycerinester, dehydrierter Aminozucker und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).

Farbton Farblos.

Vorbereitung Holz soll trocken (Holzfeuchte unter 12 %), fest, saugfähig, harz- und staubfrei sein. Vorschliff stufenweise gemäß der Abstufung der Schleifpapier-Körnung, bis 240er-Korn, Ausnahme Eiche 180er-Korn.

Verarbeitung Evtl. vorhandene Haut entfernen und gut durchrühren! Probeauftrag.
Je nach Anforderung, Saugfähigkeit, Holzart: 3 Aufträge mit einem Pinsel (bei > 16 °C) bis zur Schichtbildung. 1. Auftrag großzügig auftragen und nach ca. 5 – 10 Minuten mit einem nicht fusselndem Baumwolltuch abwischen. 2. und 3. Auftrag LINN Nr. 1703 tröpfchenweise (ca. 1 Teelöffel je m^2) verteilen und sofort mit einem Baumwolltuch einpolieren. Zwischenschliff mit Körnung 320 nach dem 1. und 2 Auftrag. Auf mit KUNOS Nr. 244 oder KUNOS Nr. 243 beschichtete Flächen ein Auftrag, nach Anschleifen mit 180er-Körnung.
In den ersten 4 Wochen nach dem letzten Auftrag härtet die Beschichtung im Inneren nach. In dieser Zeit sollte stehendes Wasser, flächige Abdeckungen und mechanische Belastungen vermieden werden. Die Fläche kann ansonsten normal verwendet werden. Zu dicke Aufträge können zu Trocknungsproblemen führen und die Beständigkeit gegenüber Wasser verschlechtern.

Verbrauch Ist durch Probeauftrag zu ermitteln!
1. Auftrag: 56 ml/m^2, d. h. 1 l reicht für ca. 18 m^2.
2. Auftrag: 16 ml/m^2, d. h. 1 l reicht für ca. 63 m^2.
3. Auftrag: 11 ml/m^2, d. h. 1 l reicht für ca. 90 m^2.

Reinigung Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.

Trockenzeit Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 8–12 Stunden. Endhärte erreicht nach ca. 4 Wochen.

Dichte ca. 0,9 g/ml.

Hinweise Während und nach der Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Mit Badmöbelöl Nr. 1703 getränkte Arbeitsmaterialien, wie Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde 0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.

Lagerung Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

März 2024

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de