Technisches Merkblatt

GORGO Bodenfarbe Nr. 607

Anwendungsbereich

Innen: unbehandelter, saugfähiger Beton, Putz und Estrich; stark saugfähige Untergründe vorher grundieren (Seite 2).
Nicht geeignet für: den Außenbereich.

Eigenschaften

Gut haftend und ergiebig. Durchgetrocknet seidenmatt, deckend, elastisch und wasserabweisend; beständig bis 70 °C.
Frei von Duftstoffen und ätherischen Ölen.
Vollständig deklariert – auch die Stoffe, die nicht genannt werden müssten.

Volldeklaration

Je nach Farbton: Kieselerde, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Mineralpigmente, Titandioxid (in 012, 124, 129, 201, 212, 213, 214, 215, 219, 227 und 922), Quarz, Glimmer, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Aluminiumsilikat, Kieselsäure, Kaolin, Isoaliphate, mikronisiertes Wachs, Sojalecithin, dehydrierter Aminozucker, Trockenstoffe (Mn, Zr).

Farbtöne

002 Farblos
011 Ocker
012 Beige (RAL 1001)
051 Persisch Rot (RAL 3009)
101 Schwarz (RAL 9017)
111 Grün (RAL 6001)
115 Farngrün (RAL 6025)
117 Maigrün (RAL 6017)
124 Bauernblau
129 Pastellgrün (RAL 6034)
201 Weiß (RAL 9016)
212 Lichtgrau (RAL 7035)
213 Steingrau (RAL 7030)
214 Graubeige (RAL 1019)
215 Staubgrau (RAL 7037)
219 Anthrazitgrau (RAL 7016)
227 Betongrau (RAL 7023)
922 Silbergrau (RAL 7001)

Untereinander mischbar.

Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt. Nur zum Spritzen mit 10 % SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder Nr. 292 (ohne Orangenöl) einstellen.

Verarbeitung

Eine eventuelle Haut abnehmen, gut aufrühren, Probefläche anlegen.
Pinsel, Schaumstoff- oder Nylonrolle (ohne Velours) bei über 8 °C. Zwei bis drei hauchdünne Aufträge gut ausrollen. Weitere Hinweise siehe Seite 2.
Luftfeuchte höchstens 65 % – drei Tage vor und nach der Verarbeitung.

Verbrauch

ca. 100 ml/m² im ersten, ca. 53 ml/m² im zweiten Auftrag (10 bzw. 19 m²/l).

Reinigung

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder mit LEVO Pinselreiniger Nr. 997 reinigen.

Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überstreichbar. Nach 7 Tagen begehbar, nach 14 Tagen feucht zu reinigen. Kälte verlängert die Zeiten.

Dichte

1,2–1,37 g/ml je nach Farbton.

Hinweise

Selbstentzündungsgefahr durch ölgetränkte Materialien
Ölgetränkte Putzlappen, Polierpads, Schwämme und Schleifstäube erwärmen sich beim Trocknen; zusammengeknüllt staut sich die Wärme und kann einen Brand auslösen. Deshalb nach Gebrauch **nicht unbeaufsichtigt liegen lassen**: in Wasser tauchen und durchnässt entsorgen, einzeln ausgebreitet durchtrocknen lassen oder in einem verschlossenen Metallbehälter sammeln – Inhalt vor dem Entleeren durchnässen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich – weder flüssig noch verarbeitet.

Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.

Sicherheitshinweise

Nach CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft, keine Kennzeichnung nötig.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren und nie in Lebensmittelbehälter umfüllen. Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern ärztlichen Rat einholen.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen Vorschriften. Eingetrocknete Reste: Hausmüll.

Gebinde

0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.

Lagerung

Kühl und trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

LIVOS Pflanzenchemie Forschungs- und Entwicklungs GmbH & Co. KG
D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · www.livos.de · info@livos.de

Verarbeitungshinweise

GORGO Bodenfarbe Nr. 607

Untergrund	Der Untergrund muss trocken, neutral, saug- und tragfähig sowie fett- und staubfrei sein. Restfeuchte: Zementestrich unter 2 %, Anhydritestrich unter 0,5 %. Beton, Estrich und Putz müssen mindestens 28 Tage alt sein. Die Oberfläche muss fest sein und darf weder abmehlen noch absanden. Zementschlämme, Zementhaut und lose Teile mechanisch entfernen – mit hartem Besen, Stahlbürste oder Industriestaubsauger. Trennende Substanzen wie Öl, Fett, Paraffin, Gummiabrieb, Trennmittel oder Anstrichreste mit geeigneten Mitteln beseitigen.
Grundierung	**Stark saugfähige Untergründe** wie Estriche, gefrästen Beton sowie Nivellier- und Ausgleichsmassen mit LINUS Leinölfirnis Nr. 260 grundieren. Ohne Grundierung zieht das Bindemittel in den Untergrund: Die Farbe haftet zwar fest, verliert aber ihre Eigenschaften und deckt schlechter. Ölpfützen 10 bis 30 Minuten nach dem Auftrag auf noch saugende Stellen verteilen oder abnehmen.
Anstrichaufbau	**1.** Eine eventuelle Haut abnehmen und gut aufrühren. **2.** Zwei bis drei hauchdünne Aufträge gut ausrollen – der erste Auftrag soll noch nicht decken. Vor dem nächsten Auftrag darf die Fläche nicht mehr kleben. **3.** 124 Bauernblau nach 10 bis 15 Minuten mit einem trockenen Pinsel nachstreichen.
Reinigung und Pflege	Nebelfeucht wischen, nicht nass – im Wechsel TRENA Neutralreiniger Nr. 556 und GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559 im Wischwasser. Zum Auffrischen einen hauchdünnen Anstrich GORGO Bodenfarbe Nr. 607 auftragen und gut ausrollen.
Hinweise	**Probefläche** Estriche und Spachtelmassen sind sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Verträglichkeit und Haftung vorab an einer Probefläche prüfen. **Auftragsstärke** Zu dicker Auftrag und ein feuchter Untergrund beeinträchtigen alle Eigenschaften. Während der Verarbeitung und bis zur Durchtrocknung gut lüften. **002 Farblos** Der farblose Anstrich verstärkt Farbtonunterschiede und Werkzeugspuren des Untergrundes. Ein milchiges Aussehen weist nach unserer Erfahrung auf einen zu alkalischen oder zu feuchten Untergrund hin. **Vergilbung** 201 Weiß und 212 Lichtgrau können bei geringem Tageslichteinfall nachdunkeln.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

November 2026

LIVOS Pflanzenchemie Forschungs- und Entwicklungs GmbH & Co. KG
D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · www.livos.de · info@livos.de