

Destination	Extérieur : bois massif – clôtures, équipements de jeux, colombages, granges, abris pour animaux ainsi que châssis de culture et jardinières.
Caractéristiques	Double protection : l'huile pénètre dans les fibres et les imprègne ; par-dessus, une couche protectrice résistante aux intempéries se construit à chaque couche. Hydrofuge et résistant aux intempéries après la 3e couche. Utilisable également sur bois brut de sciage et à structure grossière – indications en page 2. Déclaration intégrale – même les substances non soumises à déclaration.
Composition complète	Variable selon la teinte : composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de lin, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, pigments minéraux, dioxyde de titane (uniquement dans 087 Chêne clair), craie, standolie de ricin, cire micronisée, silice, sucre aminé déshydraté, siccatifs (Ca, Mn, Zr).
Teintes	041 Rouge anglais · 051 Rouge persan · 062 Noyer · 068 Teck clair · 087 Chêne clair · 100 Marron foncé · 101 Noir · 109 Vert. Teinte 103 Marron foncé (stocks résiduels, prix réduit) : fiche technique distincte, réservée aux utilisateurs professionnels.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Bien remuer, faire un essai préalable. Au pinceau ou au pistolet, à des températures supérieures à 15 °C et par temps sec. Autres conseils : voir page 2.
Rendement	80 ml/m ² par couche, soit 1 l pour 10–15 m ² , en moyenne env. 13 m ² .
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative, la première couche est recouvrable au bout d'environ 24 heures, les couches suivantes après 24–48 heures. La chaleur réduit le temps de séchage.
Densité	0,84–0,98 g/ml, selon la teinte.
Remarques	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, ne pas les laisser sans surveillance : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils sèchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué. Veiller à bien aérer pendant et après l'application.
Précautions d'emploi	Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP. Tenir hors de portée des enfants et ne jamais transvaser dans des récipients alimentaires. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais consulter un médecin.
Élimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Résidus secs : ordures ménagères.
Conditionnement	0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l ; 10 l ; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. Non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer les pots entamés ; transvaser les restes dans un récipient plus petit.

Support	Le bois doit être sec, stable, absorbant, propre et dépoussiéré. Humidité du bois : inférieure à 15 %.
Système de finition	Bien remuer avant l'emploi. 3 couches avec un temps de séchage de 24 à 48 heures chacune, dans un délai de 4 semaines.
Rénovation de lasures à pores ouverts	Nettoyer les anciennes finitions et les égréner si nécessaire. En cas de rénovation en temps utile, une couche intermédiaire et/ou de finition suffit, sinon procéder comme décrit sous « Système de finition ».
Rénovation d'anciennes finitions non poreuses	Éliminer entièrement les finitions obturant les pores – peintures à l'huile, systèmes épais – par ponçage ou décapage. Le support doit de nouveau être parfaitement solide, absorbant, propre et exempt de poussière ; appliquer ensuite 3 couches.
Nettoyage	Sur les surfaces extérieures, les particules de poussière et de saleté présentes dans l'air ambiant adhèrent facilement et permettent, dans certaines conditions climatiques, l'installation de champignons. Éliminer le voile gris à noirâtre avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806 et une brosse ou une éponge à légère pression – ou avec un nettoyeur haute pression au réglage le plus faible et à distance.
Remarques	Température Au-dessus de 20 °C, DONNOS peut ne pas sécher sans reprises – travailler rapidement. En dessous de 15 °C, par temps pluvieux ou très brumeux et en cas de gel nocturne attendu, un séchage retardé et un défaut d'adhérence sont possibles. Champignons Le produit ne contient pas de fongicides. Sur bois brut de sciage, il existe un risque de développement de champignons – un ponçage plus fin le prévient. Appliquer le Primaire d'imprégnation ADAO N° 259 sur les essences sensibles au bleuissement et sur les bardages ventilés par l'arrière. L'apparition dépend de la rugosité, de l'orientation, de la face exposée, de l'humidité et de la densité de la végétation ; éliminer régulièrement les champignons. Anciennes finitions Sur les finitions existantes, vérifier l'adhérence par un essai préalable. Pistolet Repasser au pinceau ou au tampon après 30 minutes. Déperlage Si l'huile perle ou si des bulles se forment, le support a reçu un prétraitement incompatible ou a été poncé trop lisse. Un ponçage plus grossier peut y remédier.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Septembre 2026