



Technisches Merkblatt

BODIOS Hydro-Wachsbeize Nr. 340

Anwendungsbereich	Im Innenbereich für Nadelhölzer, insbesondere Wand- und Deckenvertäfelungen sowie Paneele. Geeignet für die Airbrush-Technik. Nicht für stark beanspruchte Oberflächen wie Spritzwasserbereiche, Fußböden, Arbeitsplatten, Küchenschränke und Griffflächen geeignet.			
Eigenschaften	Pastellfarben, ausdrucksstark, matt, wässrig, wachshaltig und polierbar. Schweiß- und speichelecht nach DIN 53 160. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.			
Volldeklaration	Wasser, Mineralpigmente, Titandioxid (nur in Farbe 201, 125), Polysaccharid, Naturharzglycerinester, Bienenwachsseife, Leinöl, Dammar, Bienenwachs, Isoaliphate, Methylcellulose, Lärchenharz, Leinöl-Standöl, Schellack, Kieselsäure, Proteine, Silber – Glaspulver,			
Farbtöne	002 Farblos 023 Mirabelle 034 Sanddorn	043 Kirsche 107 Anthrazit 112 Linde	121 Enzian 125 Hellblau 143 Apricot	175 Dänisch gelaugt 201 Weiß
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar, Farbaufhellung durch Zugabe von BODIOS Hydro - Wachsbeize Nr. 340 farblos! BODIOS-Farblos-002 abtönbar mit 0,5–3 % SUNNO Farbkonzentrat Nr. 425.			
Verdünnung	Gebrauchsfertig eingestellt.			
Verarbeitung	Sparsames Streichen oder Schwammauftrag, unverdünnt, bei Temperaturen über 12°C. Weitere Hinweise: siehe Rückseite.			
Verbrauch	1 l reicht für ca. 15–20 m ² , d. h. 57 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch erheblich ergiebiger.			
Trockenzeit	Abhängig von Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Polierbar nach 5 - 60 Minuten - danach sofort stapelbar.			
Reinigung	Werkzeuge sofort nach der Arbeit reinigen mit LATIS Intensivreiniger Nr. 551 oder TRENA Neutralreiniger Nr. 556 - verdünnt mit warmem Wasser.			
Dichte	ca. 1,0 g/ml.			
Hinweise	Intensiver Speichelkontakt, wie er insbesondere bei Kleinkindern auftreten kann, entspricht nicht der vorgesehenen Nutzung. Die Beschichtung ist hierfür nur begrenzt beständig. Eine Aufsicht durch Erwachsene sowie ein zusätzlicher Schutz mit BODIOS Schutz Nr. 344 werden empfohlen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.			
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
Gebinde	0,5 l; 5 l; 30 l.			
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.			
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.			

Verarbeitungshinweise

BODIOS Hydro-Wachsbeize Nr. 340

Vorbereitung	Holz muss trocken, fest, saugfähig, fein geschliffen (mind. 220er Körnung), harz- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Gut aufrühren oder aufschütteln. Sparsamer und gleichmäßiger Auftrag mit Pinsel oder Schwamm in Faserrichtung. Nach 5 – 60 Minuten mit Baumwolltuch oder mit Naturbürsten (Sisal/Leder) polieren. Bei zu starkem Abrieb Anpressdruck reduzieren oder Trockenzeit verlängern. Probefläche anlegen. Evtl. Mängel des Holzes werden beim Polieren sichtbar. Als zusätzlicher Schutz bei mechanischer Beanspruchung, z. B. bei Möbeln und Spielzeug: Nach dem Polieren einen sparsamen, ganzflächigen Auftrag mit ARDVOS Holzöl Nr. 266 oder KUNOS Möbelöl Nr. 245, jedoch nicht auf die Farbtöne Nr. 125 Hellblau und Nr. 112 Linde, da sonst eine bräunliche Färbung entstehen kann.
Nachbehandlung	Für eine höhere Beständigkeit empfehlen wir eine Nachbehandlung mit BODIOS Schutz Nr. 344 (Farbton erhaltend - ohne Neigung zu vergilben).
Reinigung & Pflege	Leichte Verschmutzungen mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556, 1:5 verdünnt mit Wasser entfernen, mit BODIOS Hydro-Wachsbeize Nr. 340 vollflächig nachbehandeln.
Hinweise	Mit Wischtechniken, z. B. Schwammauftrag verschiedener ineinander laufender BODIOS-Farben sind besonders lebhaft, ausdrucksstarke Effekte und Gestaltungen möglich.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Juni 2026