

Technisches Merkblatt

DUBRON Roll- und Streichputz Nr. 465

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für alle mineralischen Wände. Als Untergrund für die Lasurtechnik mit SUNNO Pflanzenlasuren Nr. 450 und SUNNO Farbkonzentrate Nr. 425. Nicht für Spritzwasserbereiche geeignet.
Eigenschaften	Weichputz mit ausgezeichnetem Füllvermögen, gut strukturierbar. Nach der spannungsfreien Durchhärtung atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig. Deckvermögen: Klasse 2 nach DIN EN 13300. Frei von Graphen, Nanopartikeln, Weichmachern und Flammschutzmitteln.
Volldeklaration	Wasser, Kreide, Titanweiß, Sojaöl, Sojaöl-Naturharzester, Proteine, Isoaliphate, Cellulose, Marmormehl, Methylcellulose, Natriumsilicat, Natriumbenzoat.
Farbton	Weiß. Abtönung mit URA Abtön- und Volltonfarbe Nr. 424. Rohstoffbedingte Farbabweichungen sind möglich. Für ein Projekt gleiche Charge benutzen!
Verarbeitung	Bei Raumtemperaturen über 12 °C. Mit kurzfloriger Rolle oder mit Auftragsbürste, nach Bedarf mit Strukturrolle bearbeitbar.
Verbrauch	Abhängig von Motiv, Untergrund und Schichtdicke. Genaue Werte durch Versuche am Objekt oder auf der Fläche ermitteln. Richtwert: 1 l reicht für 4 m ² , d. h. 250 ml/m ² .
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 24 Stunden. Für die Lasurtechnik mindestens 3 Tage Trocknung beachten.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch in warmem Wasser mit LATIS Intensivreiniger Nr. 551 reinigen.
Dichte	Ca. 1,39 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	1 l; 5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebände innerhalb von 7 - 10 Tagen verarbeiten.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

Verarbeitungshinweise

DUBRON Roll- und Streichputz Nr. 465

Allgemeine Untergrunderfordernisse	Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein.
Vorbereitung	<p>Mauerwerk, Beton, Kalk- und Zementputz: Untergründe gründlich reinigen, Schalungsöl von Beton entfernen. Sandenden und sehr saugfähigen Putz mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408 und im Falle von Wasser- oder Nikotinflecken mit REMIO Sperrgrund Nr. 618 grundieren.</p> <p>Gipsputz und Gipskartonplatten: Reinigen, grundieren mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408</p> <p>Holzwerkstoffe, wie Hartfaserplatten, OSB usw.: Reinigen, mit REMIO Sperrgrund Nr. 618 behandeln</p> <p>Risse, Fugen und Putzschäden von mehr als 2 mm Tiefe mit VEDO Wandspachtel Nr. 440 ausbessern. Für konstruktive Risse ein Rissüberbrückungssystem einsetzen.</p>
Verarbeitung	DUBRON Roll- und Streichputz Nr. 465 gut durchrühren. Mit kurzfloriger Rolle oder einer Bürste in Kreuzgängen gleichmäßig auftragen. Bei Verarbeitung mit Rolle können zwei Aufträge zur vollständigen Deckung notwendig sein.
Nachbehandlung	Überstreichbar mit DUBRON Dispersionsfarben Nr. 412 sowie lasierbar mit SUNNO Farb-Konzentrat Nr. 425, SUNNO Pflanzenlasur Nr. 450 und SUNNO Binder Nr. 451.
Hinweise	Keine Fremdqualitäten zum Vermischen, Lasieren oder Spachteln verwenden, wenn optimale Ergebnisse erzielt werden sollen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Juli 2023