

Destination	Intérieur : pour les boiseries peu sollicitées, par ex. les plafonds en bois comme protection anti-poussière. Comme couche de fond avant l'application de lasures, cires et laques LIVOS. Extérieur : pour l'apprêt des bois exotiques. Ne convient pas : aux sols, plans de travail, meubles et intérieurs de meubles, ni aux bois fruitiers. Ne pas utiliser sur les résineux exposés au bleuissement en extérieur (par ex. pin, sapin) – utiliser à la place l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259, voir page 2.
Caractéristiques	Pénètre profondément dans le bois et consolide la surface de l'intérieur, sans former de film. Ravive les veines naturelles du bois et laisse la teinte du bois pratiquement inchangée ; il n'y a pas d'intensification marquée. À base d'huile de noix, sans ajout de parfums.
Composition complète	Huile de noix, composants isoaliphatiques, siccatifs (Mn, Zr).
Teinte	Incolore.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Appliquer non dilué au pinceau, par immersion ou au pistolet. Éliminer le surplus au bout de 20 minutes – plus tôt en cas de températures élevées, le séchage étant plus rapide. Pistolet : buse 0,7–1,0 mm, pression 3 bar. Autres indications page 2.
Rendement	1 l suffit pour env. 15 m ² par couche, soit 67 ml/m ² . Nettement plus selon le pouvoir absorbant du support.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 292 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative : 8 à 12 heures pour la première couche, env. 24 heures pour les couches suivantes.
Densité	env. 0,84 g/ml.
Précautions d'emploi	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant. En tas, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. C'est pourquoi ne pas les laisser sans surveillance après usage : les immerger dans l'eau et les éliminer imbibés d'eau, les étaler séparément jusqu'à séchage complet ou les collecter dans un récipient métallique fermé – en imbiber le contenu d'eau avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable – ni liquide, ni appliqué. Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Contient de l'huile de noix. En cas d'allergie connue aux fruits à coque, demander un avis médical avant utilisation.
Mentions de danger	H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation appropriée de recyclage ou d'élimination des déchets.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,1 l ; 0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l ; 10 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer les emballages entamés et transvaser les restes : l'oxygène provoque la formation d'une peau et une odeur rance.



Danger

Support	Doit être sec (humidité du bois inférieure à 15 %, au maximum 12 % pour les feuillus européens), solide, absorbant et dépoussiéré.
Application en intérieur	1. Appliquer la première couche généreusement. Sur support très absorbant (par ex. bois de bout), travailler humide sur humide ou appliquer au moins deux couches. 2. Au bout de 20 à 30 minutes, éliminer le surplus non absorbé à l'aide d'un pinceau sec ou d'un chiffon non pelucheux. Si le surplus reste, la surface présentera un brillant irrégulier.
Application en extérieur	Les résineux exposés au bleuissement (par ex. pin, sapin) en extérieur sont apprêtés avec l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259, et non avec l'Huile d'apprêt DUBNO N° 162 – celle-ci ne contient aucune protection préventive contre les champignons de bleuissement. Pour tous les autres bois en extérieur : 1. Appliquer une couche plus ou moins grasse selon le pouvoir absorbant du bois ; éliminer le surplus visible au bout de 20 à 30 minutes. 2. Égrenage intermédiaire. 3. Couches suivantes avec la Lasure Bois KALDET N° 270, la Lasure Intempéries KALDET N° 281 ou la Laque VINDO N° 629 (650).
Rénovation	Éliminer entièrement au préalable les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, laques, systèmes épais) et les cires par ponçage ou décapage. Nettoyer les finitions microporeuses, les égrener le cas échéant et vérifier le pouvoir absorbant. Appliquer comme sur support non traité ; tenir compte du pouvoir absorbant réduit. En extérieur, l'apprêt n'est nécessaire que sur un bois entièrement dégradé par les intempéries.
Conseils	Fenêtres Sur les fenêtres neuves, passer une couche très fine de Lasure Bois KALDET N° 270 sur la feuillure après l'apprêt. Silicone N'appliquer les joints en silicone qu'après séchage complet du feuil. Ne pas recouvrir les silicones d'Huile d'apprêt DUBNO N° 162 ni d'autres produits LIVOS. Essai préalable À réaliser sur les bois riches en tanin (par ex. le chêne) ainsi que sur les bois décapés, poncés, teintés ou prétraités – des altérations de teinte sont possibles dans un délai d'une semaine.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Septembre 2026