

Fiche technique

Peinture Sols GORGO N° 607

Destination	En intérieur, pour les supports absorbants non traités en béton, crépi et chape.		
Caractéristiques	Bonne adhérence, bon rendement. Après séchage à cœur complet, finition d'aspect satiné mat, élastique, opaque, hydrofuge, résistante à des températures de maximum 70°C. Exempt de composés organochimiques conformément à la norme DIN EN 71, partie 9.		
Composition complète	Variable selon la teinte : Silice, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, pigments minéraux, dioxyde de titane (dans les teintes 124, 129, 201, 212, 213, 922), quartz, mica, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de bois, silicate d'aluminium, acide silicique, kaolin, composants isoaliphatiques, cire micronisée, siccatifs sans plomb (Mn, Zr), lécithine de soja, sucre aminé déshydrogéné.		
Teintes	002 Incolore 051 Rouge persan 115 Vert fougère, RAL 6025 129 Turquoise pastel, RAL 6034 213 Gris ciment 219 Gris anthracite, RAL 7016	011 Ocre 101 Noir 117 Vert mai, RAL 6017 201 Blanc 214 Beige gris, RAL 1019 227 Gris béton, RAL 7023	012 Beige, RAL 1001 111 Vert 124 Bleu rustique 212 Gris clair 215 Gris poussière, RAL 7037 922 Gris argent, RAL 7001
	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.		
Application	Si nécessaire, retirez la peau qui a pu se former sur le produit avant l'utilisation et remuer bien. Faire un essai préalable ! Humidité relative de l'air : max. 65 % pendant 3 jours avant et après l'application. Dans le cas contraire, il y a un risque de séchage retardé et de réactions dues à une surface de chape trop humide. Application au pinceau, au rouleau en mousse ou en nylon (sans velours) non diluée à des températures supérieures à 8 °C. 2 - 3 applications ultra fines , bien étaler - la première application ne doit pas être couvrante. Diluer uniquement pour l'application au pistolet avec 10% de Diluant SVALOS N° 222 ou de Diluant SVALOS N° 292 (sans huile d'orange). En cas de la teinte Bleu rustique , repasser une couche au bout de 10-15 minutes avec un pinceau sec.		
Rendement	Pour la 1ère couche : de 8 à 12 m ² au litre, soit 100 ml / m ² , Pour la 2ème couche : de 18 à 20 m ² au litre, soit 53 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable !		
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.		
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout d'au moins 12 heures. En cas de températures basses et d'humidité élevée (> 65 % rel.) des retards peuvent se produire en - la peinture ne doit plus être collante. Sollicitation de la surface après 7 jours de séchage, résistance hydrofuge après 15 jours.		
Densité	Environ 1,3 g / ml.		
Précautions d'emploi	Veiller à une bonne aération pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Peinture Sols GORGO N° 607, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable. P102 À conserver hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.		
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.		
Conditionnement	0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l.		
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le récipient après usage ou transvaser les restes dans un récipient plus petit.		

Conseils d'application

Peinture Sols GORGO N° 607

Préparation du support

Le support doit être sec (reste maximum d'humidité de la chape : chape de ciment < 2%, chape à l'anhydrite < 0,5%), neutre, résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière. Le béton, la chape et le crépi doivent avoir au moins 28 jours.

La surface doit être exempte de laitances et de poussières de ciment, de parties non adhérentes et friables et de substances empêchant l'adhérence telles que huile, graisse, paraffine, caoutchouc, agents de séparation et restes de peinture. Le support ne doit être ni farinant ni poudreux.

Nettoyer le support mécaniquement, soit avec un balai brosse dur, soit avec une brosse métallique ou un aspirateur industriel. Appliquer une couche de fond sur les supports très absorbants (par ex. chapes, béton fraisé, masses de nivellement / d'égalisation) avec l'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 260 (dans le cas contraire, risque de réduction de l'adhérence et du pouvoir de liaison). Au bout d'environ 10 à 30 minutes après l'application, éliminer ou distribuer des excédents de l'huile sur des endroits encore absorbants.

Nettoyage / Entretien

Ajouter le Nettoyant neutre sans huiles essentielles TRENA N° 556 à l'eau de nettoyage et essuyer avec un chiffon humide mais pas mouillé. Pour chaque 4ème-5ème nettoyage, utiliser l'Entretien meubles et sols GLANOS N° 559 au lieu de TRENA dans l'eau de nettoyage. Pour l'entretien, peigner avec GORGO N° 607.

Conseils d'utilisation

Les chapes et les mastics en particulier, mais aussi d'autres supports, peuvent être de composition très différente. La compatibilité et l'adhérence doivent être testées au préalable.

Une application trop épaisse ou un support humide altèrera fortement toutes les caractéristiques du produit. Bien aérer pendant l'application et le séchage.

GORGO Incolore (002) renforce toutes les différences de teinte / traces d'outils du support.

Pour la teinte Gris clair (212) et Blanc (201), un jaunissement foncé peut apparaître dans les zones peu exposées à la lumière du jour.

Si un aspect laiteux apparaît lors de l'application de la teinte Incolore (002), la cause en est, selon notre expérience, une alcalinité trop élevée et/ou une humidité trop importante du support.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. . La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Novembre 2023