

Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

DONNOS Koppellasure Nr. 229

neue Qualität

Anwendungsbereich	Im Außenbereich, besonders für Pferdeställe und Weidezäune.			
Eigenschaften	Vorbeugend wirksam gegen Verbiss. Nach 3. Auftrag wasserabweisend, wetterbeständig und dampfdurchlässig. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.			
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, mikronisiertes Wachs, Kieselsäure, Bentone, Erd- und Mineralpigmente, dehydrierter Aminosucker, Wintergrünöl, Zedernholzöl, Ethanol und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr).			
Farbtöne	041 Englisch Rot	062 Nussbaum	087 Eiche hell	051 Persisch Rot
	068 Teak hell	101 Schwarz	109 Grün	
	Für den Farbton 103 Dunkelbraun existiert ein separates Technisches Merkblatt, s.a. www.livos.de .			
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.			
Verarbeitung	Durch Streichen, Tauchen oder Spritzen bei Temperaturen über 15°C und trockenem Wetter. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten.			
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 10-15 m ² , d.h. 80 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich ergiebiger. Probeauftrag!			
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte erster Anstrich überstreichbar nach ca. 24 Stunden, weitere Anstriche nach 24 - 48 Stunden.			
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.			
Dichte	ca. 0,86 g/ml (produktionsbedingte Abweichungen möglich).			
Hinweise	Eigengeruch des Produkts hält 1-2 Tage nach Anstrich an und verschwindet dann nach und nach völlig. Mit DONNOS Koppellasure Nr. 229 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Lasur luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.			
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
Gebinde	0,05 l; 0,75 l; 5 l; 10 l; 30 l.			
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschließen.			

Verarbeitungshinweise

DONNOS Koppellasure Nr. 229

Unbehandeltes Holz	Vorbereitung Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Gut aufrühren. Verarbeitung Dreimal sparsam streichen mit einer jeweiligen Trockenzeit von 24 - 48 Stunden. Optimale Verarbeitungstemperatur: 15 - 25°C.
Renovierung offenporiger Lasuranstriche	Auf sägerauen Oberflächen können Staub- und Schmutzpartikel aus der Umgebungsluft leicht anhaften und die Ansiedlung von Pilzen unter besonderen Klimabedingungen ermöglichen. Der grau bis schwärzliche Schleier läßt sich mit GLOUROS Reiniger Nr. 1806 und Bürste oder Hochdruckreiniger entfernen. Altanstriche säubern und ggf. anschleifen. Weiter wie unter Erstbehandlung, bei rechtzeitiger Renovierung nur Zwischen- und/oder Schlußanstrich.
Renovierung nicht offenporiger Altanstriche	Porenschließende Altanstriche (Ölfarben, Dickschichtsysteme) durch Abschleifen oder Abbeizen restlos entfernen. Untergrund muss wieder völlig fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. 3 Aufträge sollen wie bei unbehandeltem Holz erfolgen.
Hinweise	Bei Temperaturen unter 15 °C, bei regnerischem oder stark nebligem Wetter oder bei zu erwartendem Nachtfrost sind verzögerte Trocknung und mangelnde Haftung möglich. Nach Tauchen oder Spritzen mit Pinsel o. ä. nach 30 Minuten noch mal streichen, wenn Egalisierung gewünscht wird.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an uns.

März 2019