


Technisches Merkblatt

LARO Antikwachs Nr. 319

Anwendungsbereich	Im Innenraum zum Schutz und zur Veredelung von Holz, z. B. Möbeln und Türen nach Vorbehandlung mit geeigneten LIVOS Produkten. Nicht geeignet für raue Oberflächen, Fußböden und Spritzwasserbereiche.
Eigenschaften	Nach Durchtrocknung seidenglänzende Oberfläche.
Volldeklaration	Leinöl, Carnaubawachs, Bienenwachs, Isoaliphate, venetianisches Lärchenharz, Orangenöl und Dammar.
Farbtöne	002 Farblos 072 Eiche
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Hauchdünn mit Lappen oder Wachsbürste. Getrocknete Beschichtung muss nach 24 Std. nachpoliert werden.
Verbrauch	Durch Probeauftrag ermitteln! 1 l reicht für ca. 75 - 95 m ² pro Auftrag, d. h. 12 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Oberflächenbeschaffenheit auch erheblich weniger.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 1-2 Stunden.
Dichte	ca. 0,82 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit LARO Antikwachs Nr. 319 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.
 Achtung	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
	P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen.
	P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
	P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.	
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,2 l; 2,5 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre. Anbruchgebinde gut verschließen. Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

LARO Antikwachs Nr. 319

Vorbereitung	Untergrund soll trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, sauber und staubfrei sein.
Vorbereitung bei stark beanspruchten Oberflächen	Grundierung mit LIVOS-Ölen, wie z.B. MELDOS Naturharz-Hartöl Nr. 264 oder ARDVOS Holzöl Nr. 266, LIVOS-Lasuren, wie z.B. DARIX Möbellasur Nr. 297.
Verarbeitung	Hauchdünn und gleichmäßig mit Ballentuch oder Wachsbürste auftragen. Poliervorgang nach 24 Std. mit Tuch, Polierbürste oder Poliermaschine. Das Polieren soll in Holzfaserrichtung erfolgen. Je besser poliert wurde, umso unempfindlicher ist die gewachste Fläche!
Reinigung	Mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 (maximal 10 ml in 10 l Wischwasser geben) nebelfeucht, aber nicht nass wischen.
Pflege	Je nach Beanspruchung mit GLEIVO Bienenwachs Nr. 315 oder BIVOS Öl-Wachs Nr. 375 1 - 2 x im Jahr nachbehandeln.
Renovierung	Stark verschmutzte Bereiche oder anderweitig beschädigte Stellen mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 (1:5 mit Wasser verdünnt) reinigen, evtl. schleifen und ggf. mit Erstbehandlungsprodukt ölen und anschließend LARO Antikwachs Nr. 319 sparsam auftragen und polieren.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Juni 2022