

Technisches Merkblatt

STRUTIVOS Sumpfkalk Streichputz Nr. 474

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für unbehandelte, mineralische Wände, alte und frische Kalkputze, auch für Badezimmer und Spritzwasserbereiche. Für tapezierte Flächen nicht geeignet
Eigenschaften	Durch hohe Alkalität (pH 13) fungizide Wirkung. Feingekörnt (0,5 mm), lösemittelfrei. Nach Durchtrocknung spannungsarm, schimmelabweisend. Beeinträchtigt die Sorptions- und Diffusionsfähigkeit des Untergrundes nicht.
Volldeklaration	Wasser, Sumpfkalk, Kreide, Marmormehl, Methylcellulose.
Farbton	Naturweiß. Abtönung mit max. 5% kalkechten URA - Trockenpigmenten Nr. 849 – 870 oder STRUTIVOS-Sumpfkalkfarbe Nr. 475 farbig
Verarbeitung	Bei Raumtemperaturen über 8°C mit Pinsel auf kleinen Flächen, sonst mit Bürste. (weitere Hinweise: siehe Rückseite)
Verbrauch	Abhängig von Untergrundstruktur und – saugfähigkeit. Genaue Werte durch Versuche am Objekt oder der Fläche ermitteln. Richtwert: 1 L reicht für 4 - 5 m ² , d.h. 210 ml/m ² pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 12 Stunden.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Dichte	Ca. 1,50 g/ml
Hinweise	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">   <p>Gefahr</p> </div> <div> <p>H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> </div> </div>
	Fensterscheiben, Metallteile, Steinoberflächen usw. gut abdecken.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	1 l; 5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschlossen halten.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

Verarbeitungshinweise

STRUTIVOS Sumpfkalk Streichputz Nr. 474

Allgemeine Untergrunderfordernisse	Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein. Sinterhaut an Putzoberflächen mechanisch entfernen.
Vorbereitung	<p>Mauerwerk, Beton, alle mineralischen Putze, Leichtmörtel HD: Untergründe gründlich reinigen, Schalungsöl von Beton entfernen. Neue Grundputze müssen mindestens 2-3 Wochen alt sein. Sandenden und sehr saugfähigen Putz mit GRAVA-Tiefgrund Nr. 408 und im Falle von Wasser- oder Nikotinflecken mit STRATOVER-Grundierung Nr. 1731 vorbehandeln.</p> <p>Calciumsilikat: Entstauben, mit STRATOVER-Grundierung Nr. 1731 vorbehandeln.</p> <p>Gipsputz und Gipskartonplatten: Entstauben, grundieren mit GRAVA - Tiefgrund Nr. 408.</p> <p>Gipsfaserplatten: Entstauben, mit Wasser vornässen oder mit GRAVA - Tiefgrund Nr. 408 grundieren.</p> <p>Stark saugende Kalkputze: Entstauben, mit Wasser vornässen und wenn sie sanden, mit GRAVA - Tiefgrund Nr. 408 grundieren.</p> <p>Holzwerkstoffe, wie Hart- oder Weichfaserplatten: Gründlich reinigen, Weichfaserplatten mit REMIO - Sperrgrund Nr. 618 grundieren.</p> <p>Intakte und tragfähige LIVOS Anstriche (DUBRON Naturdispersionsfarbe, Roll- und Streichputz, Wandlasuren und Lehmstreichputz): Entstauben.</p> <p>Mit Kalkfarben gestrichene Untergründe: Mit Wasser vornässen</p> <p>Altanstriche: Dispersions-, Latex- oder Ölfarben mechanisch entfernen oder anlaugen. Leimfarben müssen abgewaschen werden.</p> <p>Risse, Fugen und Putzschäden von mehr als 2 mm Tiefe mit Wandspachtel ausbessern. Für konstruktive Risse ein Rissüberbrückungssystem einsetzen. Gespachtelte Stellen mit GRAVA Nr. 408 behandeln.</p>
Verarbeitung	STRUTIVOS Sumpfkalk Streichputz Nr. 474 gut durchrühren. Je nach Untergrund in der Regel 2 Anstriche unverdünnt. Vor dem 2. Auftrag durch Besprühen vornässen.
Abtönung	Mit bis zu 5% kalkechten URA Trockenpigmenten. Pigmente mit Wasser aufschlämmen und klumpenfrei in die Farbe einrühren. Abgetönte Kalkstreichputze trocknen in der Regel wolzig auf.
Hinweise	STRUTIVOS Sumpfkalk Streichputz Nr. 474 enthält kein Titandioxid. Im Nasszustand ist er transparent. Die Deckfähigkeit wird erst nach Trocknung erreicht. Bei einem Projekt auf gleiche Chargennummer achten, Farbton kann rohstoffbedingt variieren.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juni 2017