

Technisches Merkblatt

LAVO Tapetenkleister Nr. 535

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für leichte und mittelschwere Papiertapeten, wie Raufaser. Für Malervlies, Vliestapeten bedingt geeignet (s.a. Seite 2). Nicht verwendbar für vinylgeschäumte Tapeten. Auch geeignet für Bastelarbeiten.
Eigenschaften	Hohe Klebkraft, gute Feuchtfestigkeit, gute Korrekturmöglichkeit (Verschiebbarkeit). Beständig gegen Temperaturschwankungen, leicht anzurühren, leicht aufzutragen. Lässt sich homogen mit Wasser vermischen. Kurz abreißend, geschmeidig.
Volldeklaration	Methylcellulosen. Ohne Konservierungsstoffe.
Farbton	Transparent.
Verarbeitung	Tapeten gleichmäßig einkleistern, zusammenlegen und weichen lassen. Anschließend tapezieren
Verbrauch	Mittlerer Verbrauch 9g pro m ² - je nach Saugfähigkeit.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.
Trockenzeit	Je nach Auftragsschicht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 12- 24 Stunden.
Hinweise	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staubentwicklung vermeiden!
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,2 kg; 0,5 kg.
Lagerung	Packung kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angerührten Kleister innerhalb von 24 Stunden verarbeiten.

Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

LAVO Tapetenkleister Nr. 535

Allgemeine Untergrunderfordernisse

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, tragfähig und mäßig saugfähig sein.

Vorbereitung

Wände und Decken gründlich säubern. Tapeten entfernen. Risse und Löcher mit VEDO Wandspachtel Nr. 440 schließen. Stark saugende Untergründe mit LAVO Tapetenkleister Nr. 535 (Ansatz 1: 36) vorkleistern. Leichtsandende Putze mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408 grundieren.

Ansatz

Packungsinhalt in kaltes Wasser einrühren (Ansatz siehe Tabelle). Nach 2-3 Minuten nochmals umrühren. Nach ca. 30 bis 45 Minuten und einmaligem kräftigen Durchschlagen ist der Tapetenkleister gebrauchsfertig.

Mischtabelle für 0,5 kg LAVO Tapetenkleister Nr. 535

Verwendungszweck	Ansatz	Wasser in Liter	Reichweite
Vorkleistern	1 : 36	18	140 m ²
Raufaser und Strukturtapete	1 : 25	12,5	60 m ²

Verarbeitung

Die Tapeten gleichmäßig einkleistern, zusammenlegen und 5 - 10 Minuten weichen lassen. Anschließend tapezieren. Kleisterreste von der Vorderseite sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abwaschen bzw. abtupfen. Kleisterflecken sofort mit Wasser entfernen.

Hinweise

Vliestapeten und Malervliese besitzen unterschiedliche Zusammensetzungen und Saugfähigkeiten. Daher ist die Eignung und der Verbrauch zu testen. Der Kleister wird direkt auf die Wand aufgetragen und das Vlies hineingelegt.

Für die Verwendung als Tapetenwechselgrund verdünnen Sie GRAVA Tiefgrund Nr. 408 mit 20% Wasser und mischen diese Lösung mit LAVO Tapetenkleister Nr. 535 im Verhältnis 1 zu 1.

Nikotin- und Wasserflecken können durch Grundierung mit REMIO Sperrgrund Nr. 618 abgesperrt werden. Holzspan-, Sperrholz- und OSB-Platten sowie Untergründe, die durchschlagende Inhaltsstoffe beinhalten, sollen mit REMIO Sperrgrund Nr. 618 grundiert werden. Wird mit REMIO-Sperrgrund behandelt, entfällt die Grundierung mit GRAVA Tiefgrund. Bei Salzausblühungen muss ein Fachmann die Art der Ausblühungen feststellen und Abhilfe schaffen, bevor Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).