

Technisches Merkblatt

TAISTO - Leinölkitt Nr. 541

Anwendungsbereich	Im Innen- und Außenbereich, zum Verkitten von Einfachverglasungen.
Eigenschaften	Erhärtender, elastischer Dichtstoff nach RAL 849 B2.
Volldeklaration	Leinöl und Kreide.
Vorbereitung	Fensterfalz trocken, saugfähig, sauber und staubfrei, evtl. mit DUBNO - Grundieröl Nr. 261 grundieren und trocknen lassen. Kitt auf Zimmertemperatur bringen, wenn notwendig, weichkneten.
Verarbeitung	Mit Kittmesser bei Temperaturen über 12° C und geringer Luftfeuchtigkeit.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222.
Hinweise	Während der Trocknung von Kitt und Anstrich, Eindringen von Wasser verhindern. Nach Aushärtung des Kittes, spätestens aber nach ca. 4 Wochen mit VINDO-Decklack Nr. 629, KALDET-Wetterlasur Nr. 281 oder ALIS-Terrassenöl Nr. 579 sehr dünn überstreichen. Ein zu dicker Auftrag des Lacks bzw. der Lasur auf dem Kitt kann zu einer verlängerten Trocknungszeit und ungleichmäßigem Erscheinungsbild der Beschichtung führen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,25 kg; 1 kg; 5 kg.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Januar 2019