

Technisches Merkblatt

CANTO Mattlack Nr. 692



N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

| | |
|--------------------------|---|
| Anwendungsbereich | Im Innenbereich, für Holz und Sperrholz. Nicht geeignet für Tische, Fußböden, Fenster innen, Schrankinnenteile und MDF. |
| Eigenschaften | Matt. Endgültiger Glanzgrad stellt sich nach etwa 10 Tagen ein. Gut deckend, elastisch. Guter Verlauf, sehr ergiebig. Schweiß- und speichelecht nach DIN 53 160. Nach DIN EN 71 Teil 3 auch für Spielzeug geeignet. Begrenzt chemikalienbeständig sowie abrieb- und kratzfest. |
| Volldeklaration | Je nach Farbton: Kreide, Sojaöl-Naturharzester, Isoaliphate, Rizinen-Standöl, Aluminiumsilikat, Mineralpigmente, Titandioxid, Talkum, Quarz, Kieselsäure, dehydrierter Aminosucker, Orangenöl (nur Farbton Weiß) und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr.). |
| Farbtöne | 005 Sonnengelb 051 Persisch Rot 111 Grün 440 Lindgrün 011 Ocker 083 Kupferbraun 128 Capriblau 442 Goldgelb 041 Englisch Rot 101 Schwarz 201 Weiß 580 Cremeweiß Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. |
| Verdünnung | Zum Spritzen mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder SVALOS Spritzverdünnung Nr. 293. |
| Verarbeitung | Durch sparsames Streichen oder Rollen unverdünnt oder Spritzen (max. 10 % verdünnt) bei Temperaturen über 15°C und geringer Luftfeuchtigkeit. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten. (weitere Hinweise: siehe Rückseite) |
| Verbrauch | 1 l unverdünnt reicht für ca. 15 - 25 m ² pro Anstrich, d.h. 50 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich ergiebiger. Probeauftrag! Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs soll 40 µm nicht überschreiten. |
| Trockenzeit | Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 8-12 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet frühestens nach ca. 6 - 7 Tagen. Trocknungsverzögerung bei zu dickschichtigem Auftrag, bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. |
| Reinigung | Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997. |
| Dichte | Ca. 1,2 - 1,3 g/ml je nach Farbton. |
| Hinweis | <p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit CANTO Mattlack Nr. 692 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Lack luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält D-Limonen (nur Farbton Weiß), Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871</p> |
| Entsorgung | Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. |
| Gebinde | 0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 30 l. |
| Lagerung | Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschließen. |

Verarbeitungshinweise

CANTO Mattlack Nr. 692

| | |
|---------------------|---|
| Vorbereitung | <p>Untergrund muss trocken (Nadelhölzer unter 15 %, Laubhölzer unter 12 % Holzfeuchte), fest, fett-, harz- und staubfrei sein. Ggf. mit ANAVO Porenfüller Nr. 628 vollflächig abspachteln. Grundierung mit DUBNO Grundieröl Nr. 261. Anschließend Zwischenschliff mit 240-280er Korn.</p> |
| Verarbeitung | <p>Vor Gebrauch gut aufrühren. Ein Auftrag CANTO Mattlack Nr. 692 ergibt eine noch sichtbare Holzmaserung, mit dem zweiten Auftrag wird erst eine seidenmatte, deckende Lackierung erzielt.</p> |
| Reinigung | <p>Verschmutzungen können mit verdünntem TRENA Neutralreiniger Nr. 556 entfernt werden.</p> |
| Renovierung | <p>Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen und Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Untergrund. Intakte LIVOS - Altanstriche nach Anschleifen mit 1 - 2 Anstrichen CANTO Mattlack Nr. 692 beschichten.</p> |
| Hinweise | <p>Bitte auf gleiche Chargennummern achten, da Glanzgradunterschiede möglich. CANTO Mattlack Nr. 692 enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Anbruchreste umfüllen in kleinere Gebinde. Alle Anstrichschichten sollen sparsam aufgetragen und gut vertrieben werden. Bei zu dicken Auftragsschichten besteht die Gefahr mangelhafter Durchtrocknung, feiner Rißbildungen und unregelmäßig glänzender Oberflächen. Trocknung unter guten Licht- und Belüftungsverhältnissen.</p> <p>Auf Bücherregale und Fensterbänke sehr dünn streichen und mindestens 4 Wochen durchhärten lassen, bis mit Büchern bzw. Blumen belastet wird.</p> <p>In Bereichen mit sehr geringem Tageslichteinfall ist vor allem beim Farbton Weiß mit Dunkelvergilbung zu rechnen.</p> <p>Silikonmasse nicht überstreichen. Für evtl. Folgen, wie mangelhafte Haftung oder Geruchsentwicklung, die durch Überstreichen von Lacken anderer Hersteller oder bei anderweitig unverträglichem Voranstrich entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.</p> <p>Falls MENOS Vorstreichfarbe Nr. 626/646 als Voranstrich verwendet wurde, könnte es durch die nachfolgende Verwendung von CANTO Mattlack Nr. 692 zu Unverträglichkeiten kommen.</p> |

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Oktober 2022