

## Technisches Merkblatt

# SAMO Möbelfarbe Nr. 698

<b>Anwendungsbereich</b>	Kreidefarbe für unbehandelte Massivholzmöbel, OSB und MDF (Auftrag mit Rolle) im Innenbereich.			
<b>Eigenschaften</b>	Dekorativ, porenfüllend, matt. Speichel- und Schweißecht nach DIN 53160. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.			
<b>Volldeklaration</b>	Kreide, Titandioxid, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Glimmer, Talkum, Kieselsäure, Eisenoxide, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr). Je nach Farbton variierend.			
<b>Farbton</b>	204 Weiß 895 Honiggelb 916 Salbei	580 Cremeweiß 899 Rose 970 Pistazie	645 Lichtgrau 900 Blaugrau	648 Schlamm 903 Minze
<b>Verdünnung</b>	Zum Spritzen SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder SVALOS Verdünnung Nr. 292 (ohne Orangenöl) verwenden.			
<b>Verarbeitung</b>	Durch sparsames Streichen oder Rollen (unverdünnt) oder Spritzen (max. 10 % verdünnt), bei Temperaturen über 15°C und geringer Luftfeuchtigkeit.			
<b>Verbrauch</b>	Durch Probeauftrag zu ermitteln! 1 l unverdünnt reicht für 10 - 15 m <sup>2</sup> pro Anstrich, d. h. 80 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Holzes auch erheblich ergiebiger.			
<b>Dichte</b>	Ca. 1,57 – 1,59 g/ml, je nach Farbton verschieden.			
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 3 Stunden; schleifbar und überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet nach ca. 6 - 7 Tagen. Trocknungsverzögerung bei zu dickschichtigem Auftrag, bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.			
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge gleich nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.			
<b>Hinweise</b>	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit SAMO Möbelfarbe Nr. 698 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Farbe luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.			
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
<b>Gebinde</b>	0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.			
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Öle in Anbruch Gebinden reagieren mit Sauerstoff. Je weniger Öl noch vorhanden ist, umso mehr. Reste sollen in kleinere Gefäße umgefüllt werden.			

## Verarbeitungshinweise

# SAMO Möbelfarbe Nr. 698

<b>Vorbereitung</b>	Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Vorschleif bis max. 120er-Korn.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Evtl. vorhandene Haut entfernen und vor Gebrauch gut aufrühren.</p> <p>Ein bis zwei sparsame Aufträge mit der Möbelfarbe Nr. 698 mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzauftrag, bei Temperaturen über 15 °C.</p> <p>Nachbehandlung mit einem der KUNOS Öle, wie Nr. 243, 244-002 (farblos), 245 oder Nr. 1878 ist nach 24 Stunden für eine Wasserbeständigkeit und Strapazierfähigkeit notwendig. Es entsteht ein leichter Glanz. Alternative Nachbehandlung mit DRYADEN Schutz-Emulsion Nr. 571 für einen wasserabweisenden Schutzfilm mit mehr Griffigkeit und <u>ohne</u> Beeinflussung des Farbtons ins Gelbliche.</p>
<b>Renovierung</b>	Nicht intakte Altanstriche durch Abschleifen restlos entfernen. Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz.
<b>Hinweise</b>	<p>SAMO Möbelfarbe Nr. 698 soll sparsam aufgetragen werden. Zu dicke Auftragsschichten können zu Trocknungsverzögerungen und bei Folgeanstrichen zur Rissbildung führen.</p> <p>Die Möbelfarbe enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.</p> <p>Für evtl. Folgen wie mangelhafte Haftung und Geruchsentwicklung, die durch Überstreichen von Produkten anderer Hersteller oder bei anderweitig unverträglichem Voranstrich entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Silikonmasse nicht überstreichen.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

April 2023