


Technisches Merkblatt

BASKO Grundierung PCP Nr. 724

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für mit PCP kontaminierte Untergründe, wie Holz und Holzwerkstoffe. Nicht geeignet für Fenster, Fußböden, Treppen, Feuchtbereiche.
Eigenschaften	Alkalischer Grundanstrich. Bewirkt eine teilweise chemische Umwandlung von PCP im Untergrund und mindert weiteres Ausgasen. Die Wirkung muss durch Überstreichen mit BASKO Absperrlack Nr. 730 (Profi-Qualität – 2 Anstriche) oder BASKO Absperrlack Nr. 740 (3 Anstriche) ergänzt werden.
Volldeklaration	Wasser, Alkalisilikate, alkalische Schellackseife, Polysaccharid, Lärchenharz und Ethanol.
Farbton	Farblos.
Verarbeitung	Gut aufrühren. Mit Pinsel oder durch Spritzen.
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln! 1 l reicht für ca. 8 - 14 m ² pro Anstrich, d.h. 91 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger.
Trockenzeit	Schnell trocknend, überstreichbar nach 24 Stunden.
Dichte	1,08 g/ml.
Hinweise	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren.
 Gefahr	
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,5 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

Verarbeitungshinweise

BASKO Grundierung PCP Nr. 724

Vorbereitung	Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 20 %), fest, fett- und staubfrei sein. Evtl. vorhandene Wachsschichten, verseifbare Altanstriche müssen entfernt werden, z. B. mit TAKETI Abbeizer Nr. 554. Gummidichtungen, Silikone entfernen oder abkleben. Probeanstrich.
Verarbeitung	Unbedingt Augenschutz, Handschutz und Atemschutz tragen! Gut lüften! Gut aufrühren. Zum Streichen keine Naturborstenpinsel verwenden. Zum Spritzen mit 10 % Wasser verdünnen: Druck: 3 – 4 bar Düsengröße: 1,3 – 1,7 mm max. Abstand: 20 cm
Anstrichaufbau Wand- und Decken- verkleidung, Möbel, Sparren, Balken	Ein Auftrag (streichen, mit Pinsel nachziehen) dünn und vollständig die Oberfläche bedeckend. Mindestens 24 Stunden antrocknen lassen. Weiterbehandlung mit BASKO Absperrlack Nr. 730 (Profi-Qualität – 2 Anstriche) oder BASKO Absperrlack Nr. 740 (3 Anstriche).
Fenster, innen	Nur BASKO Absperrlack Nr. 730 (Profi-Qualität – 2 Anstriche) oder BASKO Absperrlack Nr. 740 (3 Anstriche), ohne Grundierung mit BASKO-Vorbehandlung PCP Nr. 724 zur Anwendung bringen.
Hinweise	Beim Spritzauftrag alle anderen Flächen gut abkleben und abdecken.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

März 2020