


## Fiche technique

# Lasure jouets LANON N° 210-002

**N** correspond à **LIVOS neutre** pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

<b>Destination</b>	Lasure fine pour les bois massifs en intérieur tels que meubles, jouets et équipements de jeux.
<b>Caractéristiques</b>	Déperlante et perméable à l'humidité (vapeur d'eau). Résistante à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Testé conforme à la norme DIN EN 71, partie 3 pour les jouets (pas de migration de métal lourd). Sans composés organo-chimiques selon DIN EN 71, partie 9. Exempte de plastifiants, nanoparticules et biocides.
<b>Composition complète</b>	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de lin, craie, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, silice, cire micronisée, composants isoaliphatiques, et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).
<b>Teinte</b>	002 Incolore
<b>Dilution</b>	Au Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293 ou au Diluant SVALOS N° 222.
<b>Application</b>	S'applique finement au pinceau (non dilué), au pistolet (dilué à raison de 5 à 10 %) ou par immersion (dilué à raison de 20 % maximum), à une température ambiante supérieure à 12 °C et par temps sec. (Pour plus de conseils d'application: voir au verso).
<b>Rendement</b>	1l non dilué pour 15 à 30m <sup>2</sup> par couche, soit 44 ml / m <sup>2</sup> . Rendement nettement supérieur ou inférieur possible selon la nature et l'absorption du bois. Faire un essai préalable !
<b>Temps de séchage</b>	A 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 12 à 24 heures. En cas de températures plus élevées, délai de séchage plus court. Bien aérer pendant l'application, le séchage doit se faire dans de bonnes conditions de lumière et d'aération.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Densité</b>	Environ 0,82 g / ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, pads de polissage, éponges, poussières de ponçage, etc. encore imbibés de Lasure jouets LANON N° 210-002, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.  P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  P273 Eviter le rejet dans l'environnement.  P331 NE PAS faire vomir.  P405 Garder sous clef.  P501 L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>
	
<b>Danger</b>	
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales. Les restes de produit durcis peuvent s'éliminer avec les ordures ménagères.
<b>Conditionnement</b>	0,1 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Dans les pots déjà ouverts, les lasures réagissent avec l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

## Conseils d'application

# Lasure jouets LANON N° 210-002

<b>Préparation</b>	<p>Dans les pots entamés, enlever avant emploi la peau qui a pu éventuellement se former sur le produit et bien remuer.</p> <p>Le support doit être sec, stable, absorbant, propre et dépoussiéré. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 % pour les bois de résineux et de feuillus exotiques et ne pas être supérieure à 12 % pour les bois de feuillus européens. Poncer finement le bois (jusqu'au grain 240) et appliquer en couche de fond de l'Huile d'apprêt DUBNO N° 261 et éliminer l'excédent éventuel d'huile au bout de 20 minutes. Après le séchage, effectuer un égrenage intermédiaire.</p>
<b>Application</b>	<p>Passer une couche de fond à l'Huile d'apprêt DUBNO N° 261. Appliquer ensuite 1 à 3 couches de LANON N° 210-002, selon la destination et le niveau de protection souhaité.</p> <p><b>1<sup>ère</sup> application :</b> appliquer une couche épaisse puis égaliser au pinceau au bout de 5 à 15 minutes. Enlevez l'excédent d'huile après 20 minutes au plus tard à l'aide d'un chiffon en coton non pelucheux.</p> <p><b>2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> applications :</b> appliquer une couche très fine et polir immédiatement avec un chiffon en coton non pelucheux.</p>
<b>Application sur d'anciennes finitions</b>	<p>Nettoyer les anciennes finitions et égrainer au besoin. Puis effectuer les applications comme pour une première application (voir plus haut).</p> <p>Une couche d'apprêt ne sera nécessaire qu'aux endroits où le bois brut apparaît après égrainage. Sinon, passer une couche de rénovation directement sur la surface égrainée et, là où le bois a souffert des intempéries, passer plusieurs couches.</p>
<b>Post-traitement</b>	<p>Pour une surface brillante, appliquer quelques gouttes de la Lasure jouets LANON sur la couche séchée à cœur et polir immédiatement.</p>
<b>Nettoyage et entretien</b>	<p>Éliminer les salissures au Nettoyant neutre TRENA N° 556. Puis une couche de Lasure jouets LANON N° 210-002 lorsque la surface est terne.</p>
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>La Lasure N° 210-002 ne convient pas à l'application en tambour.</p> <p>Si l'huile déperle ou si se forment des bulles pendant l'application, c'est qu'il existe une incompatibilité due à un prétraitement ou à un ponçage trop lisse. Solution éventuelle : un ponçage plus grossier.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une mise à jour. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.fr](http://www.livos.fr). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. . Aucune obligation légale ne saurait en découler. . En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (voir page 1).

Juillet 2021