

Fiche technique (valable à partir du lot # 80000)

Lasure Clôtures Prairies DONNOS N° 229

nouvelle qualité

Destination	En extérieur, en particulier pour les écuries et les clôtures prairies.			
Caractéristiques	Préventif contre le abrutissement. Après 3 couches, finition hydrofuge, résistante aux intempéries et perméable à la vapeur. Exempt de composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9.			
Composition complète	Composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de lin, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, cire micronisée, acide silicique, bentones, pigments de sol naturels, pigments minéraux, sucre aminé deshydrogéné, huile essentielle de gaulthérie, huile de cèdre, éthanol et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).			
Teintes	041 Rouge anglais 087 Chêne clair	051 Rouge persan 101 Noir	062 Noyer 109 Vert	068 Teck clair
	Pour la couleur 103 brun foncé, il existe une fiche technique séparée, voir aussi www.livos.de .			
Dilution	Produit prêt à l'emploi.			
Application	Appliquer au pinceau, par immersion ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 15° C et par temps sec. A des températures plus élevées, le délai de séchage sera plus court.			
Rendement	Env. 10 à 15 m ² au litre non dilué, soit 80 ml / m ² par couche. Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable sur le support pour déterminer le rendement exact.			
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, la première couche est recouvrable après un délai de 24 heures, les couches suivantes au bout de 24 à 48 heures.			
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.			
Densité	0,86 g / ml (variable pour des raisons liées à la production).			
Précautions d'emploi	<p>L'odeur du produit reste 1-2 jours après l'application, puis disparaît complètement.</p> <p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Lasure Clôtures Prairies DONNOS N° 229, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et transformé n'est pas autoinflammable.</p> <p>P102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p>			
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.			
Conditionnement	0,05 l ; 0,75 l ; 5 l ; 10 l ; 30 l.			
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Fermer hermétiquement les récipients ouverts.			

Conseils d'application

Lasure Clôtures Prairies DONNOS N° 229

Sur bois brut	Préparation Le support doit être sec (humidité inférieure à 15 %), résistant, absorbant, propre et dépoussiéré. Bien remuer avant l'emploi.
Application	Appliquer trois couches fines à intervalles de 24 à 48 heures par temps sec. La température optimale pour le traitement: 15 - 25 ° C
Rénovation de lasures microporeuses	Sur les surfaces extérieures en bois brut de sciage, les particules de poussières et salissures de l'air ambiant peuvent facilement adhérer et favoriser le développement de champignons et moisissures sous certaines conditions climatiques. Pour éliminer ce grisaillement ou noircissement, utiliser le Nettoyant GLOUROS N° 1806 avec une brosse, une éponge ou un nettoyeur haute pression. Nettoyer les anciennes finitions lasurées et effectuer éventuellement un ponçage. Puis procéder de la même façon que sur bois brut. S'il s'agit d'un entretien régulier, une ou deux couches suffiront.
Rénovation de finitions filmogènes	Eliminer entièrement les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, peintures épaisses) par décapage ou ponçage. Le bois remis à nu doit être résistant, absorbant, propre et dépoussiéré. Ensuite, procéder comme sur bois brut en appliquant 3 couches.
Conseils d'utilisation	A des températures inférieures à 15°C, en cas de pluie, de brouillard ou de gel nocturne, ralentissement du séchage et mauvaise adhérence possibles. En cas d'application par immersion ou au pistolet, laisser sécher environ 30 minutes puis égaliser au pinceau.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (voir page 1).

Mars 2019